

AGM管道压浆剂

产品名称	AGM管道压浆剂
公司名称	高碑店市达奥新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:达奥 型号:AGM
公司地址	保定高碑店市高新技术开发区
联系电话	400-000-9959 13313125801

产品详情

无收缩管道压浆剂是我公司专为铁路后张法预应力混凝土梁的管道压浆研制的产品，具有极佳的流动性、良好的浆体稳定性、高充盈度、无收缩、高强、适宜的可操作时间、抗钢筋锈蚀作用。产品性能优越，流速快，在灌浆时充分填充灌注空间，提供适当的膨胀应力并且有很高的粘接力，保证与管壁紧密接触无收缩。

产品主要特点：

极佳的流动性：流速快，锥体流动度在 18 ± 4 秒范围内；

可操作时间长：为现场施工提供便利；

充盈度高：无收缩，靠自身的微膨胀性能补偿收缩，保证与管壁紧密接触；

强度高：最终强度高，满足工程设计的要求；

抗钢筋阻锈性能：含有先进的阻锈剂，对钢筋进行保护；

有害物质含量低：影响水泥浆体强度耐久性的有害物质，如硫酸根离子、氯离子等含量低；

抗油性：在机油中浸泡28天后强度无损失；

施工方便：袋装产品，现场搅拌即可使用；

包装：本产品采用纸塑复合袋加塑料内衬袋包装；

储存及保质期：贮存于干燥通风的室内即可，保质期六个月。

产品技术指标：

测试项目		质量指标	实测结果
凝结时间,h : min	初凝	4	4
	终凝	24	10
出机流动度,秒		18 ± 4	18 ± 4
30分钟流动度,秒		30	30
自由泌水率(24h) , %		0	0
毛细泌水率 (3h , 23) , %		0.1	0.0
压力泌水率,%	0.22mpa	3.5	2.5
	0.36mpa		/
充盈度		合格	合格
7d强度,mpa	抗折强度	6.5	10
	抗压强度	35	60
28d强度,mpa	抗折强度	10	16
	抗压强度	50	75
24h自由膨胀率,%		0 ~ 3	0 ~ 3
对钢筋的锈蚀作用		无锈蚀	无锈蚀
含气量 , %		1 ~ 3	1 ~ 3
氯离子含量 , %		0.06	0.06

执行标准：tbt3192-2008 《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》