

H06-4环氧富锌底漆 底漆

产品名称	H06-4环氧富锌底漆 底漆
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	类型:底漆 用途:打底用 品牌:奥辉
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

类型	底漆	用途	打底用
品牌	奥辉	颜色	灰色
单件净重	25000 (g)	保质期	12 (个月)
耐水性	优异	包装规格	27.5kg/桶

h06-4环氧富锌底漆

成：该产品是以中分子环氧树脂、特种树脂、锌粉、助剂和溶剂等配制而成的双组份环氧富锌底漆。

性：漆膜中含有大量的金属锌粉，具有阴极保护作用：

异的防锈性能和耐久性：

异的附着力和耐冲击性能：

异的耐磨性

部分高性能防锈漆和面漆配套使用。

途：用于港口机械、重型机械、石油开采和矿井设备、船舶水线以上船壳和甲板、桥梁、埋地管道、煤气柜外壁等钢铁结构的重防腐涂装体系作防锈底之用。是环氧型中间层漆和氯化橡胶面漆的**底漆。

标：

外观：灰色，平整光亮。

约2.30g/cm

度：80um

度：160 um

量：200—250g/m²

涂料：固化剂=5：1（重量比）

24 （涂料），27 （固化剂）

间：25 表干 30min:实干 24h:完全固化7d

间：25 30min

：混合后

气温	5	20	30
*短	24h	8h	6h

于30 以上时，甲乙组份混合适用期随着气温的升高而缩短。

隔时间：

漆表面会形成锌盐（即碱式碳酸锌，俗称白锈），若在覆涂后道漆之前不应长时间暴露。如需较长的涂装间隔时间建议尽快涂装h53-16环氧云铁底漆作为封闭层以减少二次除锈的工作量。

的室内环境中放置数月或在清静的室外环境中放置14天漆膜表面不会形成锌盐。但在工业大气和海洋气候环境中，则会很快产生锌盐，涂装后道漆间隔时间应尽可能缩短。

锌盐的富锌底漆表面，应采用清扫吸喷砂或机械除锈法进行二次除锈处理，并除去所有的油污和杂质。

格：3千克/斤和18千克/斤20千克/斤25千克/斤

法：无气喷涂一道，干膜厚度50--80 um。刷涂或滚涂需2---3道。

套用途：环氧云铁底漆、环氧、环氧沥青、氯化橡胶等防锈漆或面漆。

限：存放于阴凉、干燥、通风处，一年。

项：

1、施工前先阅读使用说明：

2、用前将漆料与专用稀释剂按要求配比调好，搅拌均匀：

3、施工过程保持干燥清洁，