

S04-28各色丙烯酸聚氨酯磁漆

产品名称	S04-28各色丙烯酸聚氨酯磁漆
公司名称	天津五一天立油漆有限公司
价格	50.00/桶
规格参数	类型:丙烯酸聚氨酯磁漆 颜色:各种颜色 品牌:日恒、天恒、得立特
公司地址	中国 天津市 天津市宝坻区八门城镇工业区8号
联系电话	86 022 82568888/82568808 15302095690

产品详情

类型	丙烯酸聚氨酯磁漆	颜色	各种颜色
品牌	日恒、天恒、得立特	起订量	320
保质期	18 (个月)		

s04—28各色丙烯酸聚氨酯磁漆

组成：该产品是以高级丙烯酸树脂、颜料、助剂和溶剂等组成的漆料为羟基组份。以脂肪族异氰酸酯为另一组份的双组份自干涂料。

特性：耐候性能优异；漆膜装饰性能好（丰满光亮、硬度高）；耐化学品性能好；保光、保色性能优良，高附着力，良好的机械性能。

用途：用于各类机动车辆、工程机械、高级仪器设备及其它表面要求高档装饰的物件，特别适合于户外使用。

指标：

外观：符合色板及色差范围，涂膜平整光滑

： 20 μ m附着力： 1（划格法，级）

干燥时间：标准厚度单涂层，25 表干 2h、实干 24h

光泽：（60°）亮光： 90°哑光：商定（20°~80°）

杯突实验： 4mm弯曲试验： 2mm硬度：铅笔 hb

耐水性：240h

耐汽油性:24h

耐候性：人工加速老化800h，失光 1，粉化 1

+包装规格：3千克/厅和18千克/厅

基本参数：

配比：漆：固化剂=4：1（重量比）

施工时限：8h（25℃）

理论用量:100～150g/m²

配套用漆：各色聚氨酯防锈底漆，环氧脂底漆，各色聚氨酯中途层漆。

处理：漆基要求达到洁净、无油污、灰尘等所有污物，涂抹基面无酸、碱或水分凝结，对固化已久的酯面漆，应用砂纸打毛后，方能涂装后道面漆。

方法：

喷涂：稀释剂：专用稀释剂

率：0～15（以漆料重量计）

口径:约0.4～0.5mm

压力：15～20mpa

空气喷涂：稀释剂：专用稀释剂。

率：20～50（以漆料重量计）

口径:约1.8～2.5mm

压力：0.3～0.5mpa

/刷涂：稀释剂：专用稀释剂

期限：存放于阴凉、干燥、通风处，一年。

事项：

施工前先阅读使用说明；

用前将漆料与稀料剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，8小时内用完；

施工过程保持干燥清洁，严禁与水、酸、醇、碱等接触；配漆后包装桶必须盖严，以免胶凝。

施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%，本产品涂装后2天后才能交付使用。