

2K丙烯酸聚氨酯磁漆 皱纹漆

产品名称	2K丙烯酸聚氨酯磁漆 皱纹漆
公司名称	天津五一天立油漆有限公司
价格	33.00/桶
规格参数	类型:皱纹漆 颜色:各色 品牌:THQ、得立特
公司地址	中国 天津市 天津市宝坻区八门城镇工业区8号
联系电话	86 022 82568888/82568808 15302095690

产品详情

类型	皱纹漆	颜色	各色
品牌	THQ、得立特	起订量	320桶
保质期	24 (个月)		

2k丙烯酸聚氨酯磁漆

一、组成：

本产品为双组份自干型磁漆。成份一为羟基丙烯酸树脂的各色色浆，成份二为六亚甲基氰酸酯缩二脲。两组份分装，使用时按规定比例配制。

二、特性及用途：

本产品可自干，亦可烘烤，烘烤后性能更佳，具有优良的机械性能，优异的耐候性，漆膜光亮、丰满，具有良好的装饰性和保护性。用于大型变压器、大型车辆、游船、机床、飞机、轿车及高级工业品的外装饰。

三、技术指标：

项目	指标
外观和颜色	平整光滑符合标准样板
细度，um不大于	20
干燥时间，表干min不大于	40
实干，h不大于，	24
烘干（70±2），h	1

光泽，%不小于	90
硬度，不小于	0.5
柔韧性，mm	1
冲击性，cm	50
附着力（划格法），级，不大于	1
耐汽油性5小时	不发粘，不起泡，
适用期（ 25 ± 1 ），h不小于	8
耐湿热性，级，72小时	漆膜不起泡，不脱落

四、施工说明：

- 1、被涂物表面必须充分处理，除去锈蚀、油垢、灰尘，不得有酸、碱、水等施工前表面清洁、干燥
- 2、本产品可与同类树脂的底漆、中涂层、腻子配套使用，也可与环氧、硝基、过滤乙烯等配套使用，也可直接涂饰于处理好的钢铁、铝合金等底材上。
- 3、成分二包装桶要保持严密，以免吸潮变质。
- 4、本品在使用时，成分一与成分二的重量比按2：1，现用现配，用多少配多少，以免造成浪费，本产品可刷涂、喷涂，使用我厂的配套专用稀释剂稀释。本产品配置并稀释后应放置15分钟，使气泡消失，并使两组分发生预反应，然后在施工使用，配好的漆应在8小时内用完。
- 5、施工时环境及工作温度以20-25 为宜，温度过高，漆膜来不及流平过快定型，易造成桔皮、针孔、出现气泡等缺陷。
- 6、本产品严禁混入水、醇等物。
- 7、在使用压缩空气喷涂时，应将压缩空气净化，除去其中水、油等杂物。
- 8、施工时，一次涂层不宜过厚，以防溶剂未完全挥发而在漆膜内形成气泡如需较厚的漆膜，可在喷涂第一道后，稍等约5分钟后让溶剂挥发不必等漆膜干时，即可喷二道，这样有利于层间结合力。
- 9、本产品有效储存期为一年，超过储存期，经检验符合技术要求，仍可使用。