

# 环氧煤沥青生产厂家 环氧煤沥青价格

产品名称	环氧煤沥青生产厂家 环氧煤沥青价格
公司名称	沧州鑫岳涂料有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:鑫岳
公司地址	河北省沧州市开发区凤凰工业园
联系电话	0317-5204134 18233657598

## 产品详情

特性 具有优异的电绝缘性、抗水渗透性、抗微生物侵蚀、抗杂散电流、耐热、耐温差骤变等优良性能，涂层可在-4~150℃之间使用。主要用于埋地或水下的输油、输气、输水、热力管道的外壁防腐，也适用于各类钢结构、码头、船舶、水闸、煤气储罐、炼油化工厂设备防腐及污水池、楼顶防水层、地下室混凝土层的防渗漏。技术指标 项目 单位 指标 颜色 - 棕黑色 粘度（涂-4杯） 25 s 40-100 细度 μm 80 涂层厚度 mm 湿80-100、干40-60 表干时间 h 4 全干时间 h 24 完全固化 h 160 柔性 mm 1 附着力（划痕法）级 2 冲击力 cm 40 施工工艺 表面处理 钢材经抛丸或喷砂处理，达到除锈标准sa2.5级,或手工和动力工具除锈达到st3级。比重 底漆约1.38，面漆约1.30 1 理论用量 底漆：180克/平方米；面漆：250克/平方米 1 湿膜厚度 底漆：100微米；面漆：130微米 1 干膜厚度 底漆：约30~40微米；面漆：约80~100微米 1 配比 底漆；甲组份：乙组份（固化剂）=100：5~7；面漆：甲组份：乙组份（固化剂）=100：6~8 1 熟化时间 25℃：0.5小时 适用期 25℃：4小时 涂装方法 高压无气喷涂、手工刷涂、辊涂 稀释剂 x-7环氧涂料稀释剂，<5% 涂装间隔 0℃：最短8小时，最长4天；25℃：最短3小时,最长2天；35℃：最短2小时，最长1天 表面处理 钢材经抛丸或喷砂处理，达到除锈标准sa2.5级,或手工和动力工具除锈达到st3级 涂装道数 底漆：涂装1道，面漆：2~4道，加强级加无碱玻璃布1~3层 注意事项 1、施工时必须有良好的通风条件下进行，长时间施工，应注意防护。2、施工现场严禁明火。3、钢铁表面温度应高于露点3℃ 不便手工施工。4、严禁雾、雨、雪天及湿度超过85%时施工。5、施工温度应大于10℃ 储存运输 储存期为12个月。搬运中应避免碰撞，储存与阴凉通风处，储存期为一年，如过期可按标准进行检验，检验合格仍可使用，严禁水分渗入、严禁日光直晒。