

# 供应刚玉莫来石匣钵

产品名称	供应刚玉莫来石匣钵
公司名称	宜兴市克洛瑞斯陶瓷科技有限公司
价格	8.00/件
规格参数	品牌:克洛瑞斯
公司地址	宜兴市东郊花园B区
联系电话	0510-80719118 18861596585

## 产品详情

(1) 磁性材料用匣钵 (使用温度1300~1400度)

主要规格有 (年8万只销量) :

290\*220\*85、290\*220\*65、290\*220\*55、320\*320\*75、300\*300\*75等, 并配用450\*300\*15的烧结磁瓦用的棍道窑推板。

匣钵寿命在1260度48小时一个循环的条件下, 70%寿命达到1年, 85%达到6个月, 捣打产品最长寿命甚至可使用2年, 棍道窑推板在16小的循环下, 正常可使用10个月完全无腐蚀, 绝对高品质。

镍锌用匣钵:

310\*210\*36/26, 长寿命不掉渣、平整度好, 可叠落10层, 品质保证。

(2) 钴酸锂、三元材料、锰酸锂、磷酸铁锂行业用匣钵 (使用温度1300~1400度)

主要规格有:

320\*320\*140、320\*320\*100、320\*320\*85、320\*320\*80、320\*320\*75、320\*320\*70、320\*320\*60、

320\*320\*55、300\*300\*65、200\*200\*52、200\*200\*75、350\*290\*75、160×75等各种规格。

并配有340\*340\*30的莫来石推板和320\*320\*13的不掉渣盖板

根据烧成品种分:

烧成品种	缺口	配方号	密度	特点
钴酸锂 三元材	大	d、n	2.0	耐腐蚀好，抗热震一般，手工，不掉渣不氧化，含内嵌腿。 优点：光滑不掉渣、运行安全性高、耐腐蚀。 钴酸锂寿命：6~20次（使用工艺差别） 三元材寿命：15~40次（使用工艺差别）
锰酸锂	中	f、n	2.0	耐腐蚀好，抗热震一般，手工，不掉渣不氧化，含内嵌腿。 使用寿命：10~60次
磷酸铁锂	小	f	2.0	耐腐蚀一般，不易开裂，轻薄，不易粘粉。 使用寿命：15~100次

交货周期：30天；新模具新型号交货周期40天。

### （3）稀土、催化剂行业用匣钵、坩埚（使用温度1300~1400度）

主要规格有：

300\*200\*150、300\*200\*130、300\*200\*120、300\*200\*100、 320\*200、 280\*150、 140\*190等规格，手工捣打或者滚压旋坯成型。

其中圆形坩埚的寿命可达150次，甚至使用1年以上。适合烧结高纯稀土、催化剂，性价比较普通粘土和进口坩埚更经济实惠。

优点：耐高温，抗腐蚀，荷重软化点高，适合有各种气氛条件下的高温炉中使用

### 刚玉匣钵指标

化学成分	指标	物理性能	指标

al2o3	40~45%	体积密度 ( g/cm3 )	2.0~2.2
sio2	45~50%	显气孔率(%)	20~26
mgo	3~6%	荷重软化温度( ° c )	1400
fe2o3		膨胀系数20-1000 ° c	0.35~0.4
		常温抗折 ( mpa )	10~11
		吸水率%	6~8
使用温度		安全使用工作温度1300 ° c~1600 ° c窑炉	