

矽利康硅胶 模具硅胶 翻模硅胶 生产胶

产品名称	矽利康硅胶 模具硅胶 翻模硅胶 生产胶
公司名称	深圳市通莱材料科技有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	品牌:通莱
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平社区郭尾新村37号101
联系电话	0755-28945758 13360061526

产品详情

简介：

特性和用途：本系列产品是缩合型双组份材料，是由a剂和b剂两种组份组成。具有良好的流动性，耐高温性、耐腐蚀性，且抗拉伸和抗撕裂强度高、收缩率小、翻模次数高等。可广泛用于玻丽树脂、环氧树脂、聚氨酯成型产品pu发泡树脂之装饰品及工艺品的复制。主要技术参数：

系列型号		rtv-2-582-a	rtv-2-582-b	rtv-2-582-c
硫化前	外观	白色	白色	灰白
	粘度(mpa.s)	4.5 ~ 5.5	4.5 ~ 5.5	3.3 ~ 4.5
	贮存期(月)	4	4	6
硫化条件	硫化温度()	25		
	硫化剂型号	25#		
	硫化剂数量	2.5%		

	工作温度()	25		
硫化后	胶化时间(min)	10		
	固化时间(min)	60		
	邵尔a硬度(度)	22 ~ 24	23 ~ 25	20 ~ 22
	抗撕强度(n/mm)	24 ~ 26	23 ~ 25	18 ~ 20
	抗拉强度(mpa)	38 ~ 40	36 ~ 38	28 ~ 30

使用方法：

- 1、称取一定量的硅胶后，再按硅胶量的2-3%加入固化剂，并做到现用现配，在短时间内必须用完。
- 2、将加入固化剂的胶料充分搅拌，再将胶料放入真空箱内抽3-5分钟，排气泡后便可以制模。
- 3、本系列产品硫化速度与环境温度、湿度有密切关系，温度越高，湿度越大，硫化速度越快。用户可根据天气情况，选择固化剂，调整固化剂用量，从而获得适当的硫化速度。

公司主要经营：191通用玻璃钢树脂，740阻燃树脂，耐酸碱树脂91a树脂，191b树脂，191c树脂，191d树脂，189树脂，196树脂 197树脂，199树脂，2504树脂，2597树脂，420开模树脂，环氧树脂，耐腐蚀树脂，897树脂，2112树脂，2126树脂，缠绕管道树脂，纽扣树脂，腰线树脂，涂层树脂，胶衣树脂等等。玻璃纤维材料：(中碱/无碱/高碱)玻璃纤维毡（150g-600g/平方米），玻璃纤维布（01#，02#，04#，06#，08#），碎纤维，强芯毡（3mm-5mm），管道包覆毡，喷射纱/拉挤直接纱（1200，2400），玻璃纤维网格布等。辅助材料：波丽水，工艺品树脂，透明树脂，促进剂（兰水），固化剂（白水），玻璃纤维布，玻璃纤维毡，网格布，色浆，玛瑙粉（氢氧化铝），石膏粉，轻粉（白/炭/黑），开模油土，精雕油土，铜金粉，脱模剂，矽利康（硅胶），硅油，凡士林，脱脂纱布，乙烯，8号腊，抛光水，pmr脱模剂，69号洁模剂，86号封孔剂，tr-102腊，333号腊，地板蜡，抛光膏，白蜡砖，原子灰，腊液，毛刷，各式铁制铝制滚筒等

电话：0755-28945758 手机：13902698609 冯生

公司网址：<http://www.tianqifhcl.com>