

# TPEE 4069 Hytel 美国杜邦

产品名称	TPEE 4069 Hytel 美国杜邦
公司名称	上海正逢塑胶有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌: TPEE 型号:4069 规格:25/kg
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦7层O区744室
联系电话	13107093082 13107093082

## 产品详情

tpee 4069 hytel 美国杜邦 物性数据参数介绍

厂家(产地): 美国杜邦      牌号: 4069      断裂伸长率: 700  
规格级别: 注塑      密度: 1.11      熔体流动速率: 8.5  
弯曲模量: 55      硬度: 40

### 产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
熔体流动速率	2.16kg at 220c	astm d-1238	8.5	g/10min
泊松比		astm e-132	0.45	
弯曲模量	-40c(-40f)	astm d-790 ib	172(25)	mpa(kpsi)
弯曲模量	100c(212f)	astm d-790 ib	28(4.1)	mpa(kpsi)
硬度		astm d-2240	40	
izod冲击强度	23c(73f)	astm d-256-a	nb	j/m(ft lb/in)

6.35mm(0.25in)

撕裂强度		astm d-1004	95(550)	kn/m(lb/in)
断裂伸长率		astm d-638	700	%
拉伸应力	张力 10%	astm d-638	3.5(0.5)	mpa(kpsi)
izod冲击强度	-40c(-40f)	astm d-256-a	nb	j/m(ft lb/in)
	6.35mm(0.25in)			
拉伸应力	张力 5%	astm d-638	2.4(0.4)	mpa(kpsi)
断裂抗拉强度		astm d-638	20(2.9)	mpa(kpsi)
弯曲模量	23c(73f)	astm d-790 ib	55(8.0)	mpa(kpsi)
热变形温度	0.45mpa(66psi)	astm d-648	55(131)	( ° f)
维卡软化点		astm d-1525-b	134(273)	( ° f)
熔点		astm d-3418	193(379)	( ° f)
厚度等级		ul 94	hb	
厚度测试		ul 94	1.56	mm
比重		astm d-792	1.11	