

老人牌环氧富锌底漆17340_海虹油漆17360

产品名称	老人牌环氧富锌底漆17340_海虹油漆17360
公司名称	阿赫佐工业防护涂料（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市
联系电话	021-61000000 13162823059

产品详情

老人牌环氧富锌底漆171ce

基料：171c7

固化剂：971ce

概述：老人牌环氧富锌底漆171ce是一种双组分富锌环氧漆。可固化形成坚韧而耐腐蚀的漆膜。

用途：1，作为“符合v.o.c要求”产品，用于中等至严重腐蚀环境下的钢材表面。也可用于涂有含锌车间底漆的钢材表面--涂敷前，钢材表面的受损区域，焊缝等必须先用动力工具进行清理。

2，用于集装箱的现场施工，本品锌含量符合sspc-paint20，type2，level3的规定；

物理参数：

颜色/色号：红灰色/19830

漆面：半平光

体积固体含量：66+1%

理论涂布率：13.22/升（以50微米干膜计）

闪点：24 °c

比重：2.3公斤/升

指触干：约3小时（20 ° c）（iso 1517）

完全固化：7天（20 ° c）

挥发性有机化合物：324克/升

含量(v.o.c):

施工说明：

表面处理：新钢材：用适当的清洁剂彻底去除油和脂等。用（高压）淡水清除盐分和其他污物。喷砂至sa2.5级。作为临时保护，如果需要，可使用合适的锌粉车间底漆。施工前，所有的存储和装配过程受损的车间底漆和污染物必须清除，可用本品进行修补和补涂。修补：用适当的清洁剂彻底去除油脂等污物。用（高压）淡水清除盐分和其他污物。最好使用于干喷砂的办法清除锈迹和其他的松散物质。小面积的清理可用于动力工具进行。

备注：voc-eu directive 2004/42/ec：

产品	未稀释	15%稀释体积	二阶段限量，2012
171ce19830	324克/升	404克/升	500克/升

搅拌：在和固化剂混合之前，充分搅拌基料，防止在储存后可能的沉降。一旦混合后，应不停的搅拌油漆，使之用完之前保持均匀。这是非常重要的，万一过渡稀释或者混合后停滞时间太长，存在锌粉沉降太厉害的风险。

施工：使用适当的去污剂清理表面的污垢，油脂或其它异物，然后用（高压）淡水冲洗干净。此外，还应用硬刷刷出新的腐蚀产物（白锈）。

膜厚/稀释：改变指定的漆膜厚度，会导致涂布率，干燥时间以及重涂间隔。正常范围的干膜厚度为50-75微米。（对于粗糙的表面，干膜厚度范围不考虑校正因子，正如iso 19840所述。）