尼龙面料超滑柔软硅油

产品名称	尼龙面料超滑柔软硅油
公司名称	广州庄杰化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市萝岗区九龙镇均和大街73号
联系电话	86-02032058392 13829706661

产品详情

zj-g803 尼龙面料超滑柔软硅油

【技术指标】

外白观：乳白色液体

离子性：弱阳离子

ph 值： 5～7（1%水溶液）

溶解性：易溶于水

【主要成分】

特殊改性有机硅微乳液

【性能及特点】

1. 本品为特殊改性有机硅微乳液，对织物渗透性好，亲和力强；

2. 能赋予织物持久耐洗的蓬松、柔滑、挺弹风格，使织物有舒适丰满的手感和较好的悬垂感及折皱复原性能；

3. 兼容性良好，能与其它非、阳离子性助剂配伍；

4. 本品稳定性好，在高剪切、较宽ph值范围内（3～12）条件下无漂油产生，可在溢流染色机中使用，不易产生粘辊、裂纱及硅油迹等病疵；

5. 极低的泛黄性，尤其适用于白/浅色织物；

6. 使用方便，浸轧或浸染工艺均能适用。

【适用范围】

适用于各种纤维织物提高柔滑挺弹度的后整理，特别是对涤纶、腈纶、锦纶、棉及其混纺织物提高回弹性能有突出的效果。

【应用工艺】

本品可以在织物皂洗后和洗水后室温条件下使用，可以与染色过后的阳离子固色剂同浴使用，在使用过程中为达到最佳的整理效果，最佳ph值调节为弱酸性到中性。

1. 浸渍工艺：

浴比　　：1/8～1/15

用量　　：1.0%～3.0% （o.w.f）,具体用量视织物而定。

ph值　　：5.0～6.0(可用醋酸调节)

时间　　：15～30min

温度　　：40°C

2. 浸轧工艺：

印染半成品—浸轧工作液（一浸一轧或二浸二轧）—烘干—定型

用 量　　： 10～30 g/l ,具体用量视织物而定。

ph值　　： 5.0～7.0

浸轧率　　： 80±5%

烘干—定型　： 温度150～160°C×时间 0.5～3min

【注意事项】

若本品在溢流染色机中使用时，建议做好与其他助剂同浴使用时相容性试验，织物表面必须清洗干净才可以加入本品做柔软处理，否则可能会与其他物质发生反应，产生很难去除的物质，造成不必要的麻烦。

【包装贮存】

* 125kg内衬pe胶袋塑料桶包装或依客户要求包装；

* 存放于阴凉干燥通风处，避免阳光照射，常温（25°C）下保质期6个月。

重要声明：以上资料仅供用户参考。其数据与结果根据我们的技术和实验得出，客户应针对不同加工产品和实际生产条件自行测试，来确定最佳工艺和用量，以期达到最佳效果和确认产品的适用性。