

油墨-专业生产热升华油墨-新乡中彩

产品名称	油墨-专业生产热升华油墨-新乡中彩
公司名称	新乡中彩转印材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中彩 颜色:红黄蓝黑 单件净重:1-2公斤(g)
公司地址	中国 河南 新乡市 胜利路239号
联系电话	86 0373 2062708 13803808521

产品详情

品牌	中彩	颜色	红黄蓝黑
单件净重	1-2公斤(g)	着色力	100(%)
细度	1-3(um)	粘度	20-80(S)
适用对象	印刷, 服装, 包装	流动度	好(mm)
固着速度	快(min)	保质期	3年(个月)

抗结皮高级升华胶版油墨

一、适用范围：适用于单张给纸的单色机、双色或多色胶版印刷机，承印材料主要为：铜版纸、涂料纸、胶印纸、卡纸。

二、产品特性：1、能适应中、高速的印需求；2、正常情况下印刷机墨斗内保持36小时不结膜。

三、型号及品名：品红、正黄、青、黑

四、印刷使用性能：水墨平衡性优良、网点还原清晰、完整固着快速，机上稳定性好。使用方法：正常印刷条件下，请直接上机使用。

五、在使用前先打出小样，经转印后如偏差不大，然后确定样稿制版印刷。因为升华油墨为气相着色，所以不能普通印刷比例发排印刷。

六、(1) 如印刷大红排版、ps版，品红为100%、黄为40%-35%，转印后为大红色。正蓝、ps版，青为100%，品红为20%左右，转印后为正蓝色。正绿、ps版，青为80%，黄为90%，转印后为正绿色。(2) 如果在印刷亚洲人的皮肤时，要特别注意色比如下：参考数ps版，品红12-10%；ps版黄，8-7%；ps版青可以少调整。

七、印所需温度一览表(供参考)

织物名称	转印温度	压力	时间
涤纶织物	205 ~ 220	0.5kg/cm ²	10 ~ 30秒
涤纶变形织物低弹	195 ~ 205	0.5kg/cm ²	30秒
三醋酸纤维织物	190 ~ 200	0.5kg/cm ²	30 ~ 40秒
尼龙织物	195 ~ 205	0.5kg/cm ²	30 ~ 40秒
晴纶织物	200 ~ 210	0.5kg/cm ²	30秒
二醋酸纤维织物	185	0.5kg/cm ²	15 ~ 20秒
聚丙烯	190 ~ 220	0.5kg/cm ²	10 ~ 15秒

八、应用性能：染色坚固度（级）

日晒	红	黄	青	黑
	5-6	6	4	4

九、氧化铝板、不锈钢、铜板及瓷器经涂层后，热转印所需温度可参考涤纶织物的温度。

十、包装规格：1-2公斤铁听装 保质期3年（生产之日起）