

新乡中彩热转印油墨 热转印油墨

产品名称	新乡中彩热转印油墨 热转印油墨
公司名称	新乡中彩转印材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品种:热转印油墨 品牌:升华 颜色:红黄蓝黑
公司地址	中国 河南 新乡市 胜利路239号
联系电话	86 0373 2062708 13803808521

产品详情

品种	热转印油墨	品牌	升华
颜色	红黄蓝黑	粘度	20-80,pa.s
细度	1-3	着色力	100
保质期	3年	单件净重	1-2公斤

升华热转印油墨——胶印油墨简介

一、我公司自行研制的升华热转印胶印油墨，系选用部分进口原材料精制而成，为环保型油墨。适合各种国产、进口胶印机印刷，其优良的性能深得全国各地用户的一致好评。

二、此种油墨分为专色、四原色两大系列。其优点性能各不相同。能把产品成本降到最低，使产品色彩更加鲜艳丰富、形象更逼真、使用更方便。

三、在使用前先打出小样进行制版印刷，如偏差不大，然后确定样稿制版印刷。因为升华油墨为气相着色，所以不能普通印刷比例发排印刷。

四、我公司可根据用户需求，提供所需特殊颜色胶印油墨。

五、氧化铝板、不锈钢、铜板及瓷器经涂层后，热转印所需温度可参考涤纶织物的温度。

六、（1）如印刷大红排版、ps版，品红为100%、黄为40%-35%，转印后为大红色。正蓝、ps版，青为100%，品红为20%左右，转印后为正蓝色。正绿、ps版，青为80%，黄为90%，转印后为正绿色。（2）如果在印刷亚洲人的皮肤时，要特别注意色比如下：参考数ps版，品红12-10%；ps版黄，8-7%；ps版青可以少调整。

七、热转印所需温度一览表（供参考）

--	--	--	--

织物名称	转印温度	压力	时间
涤纶织物	205 ~ 220	0.5kg/cm ²	10 ~ 30秒
涤纶变形织物低弹	195 ~ 205	0.5kg/cm ²	30秒
三醋酸纤维织物	190 ~ 200	0.5kg/cm ²	30 ~ 40秒
尼龙织物	195 ~ 205	0.5kg/cm ²	30 ~ 40秒
晴纶织物	200 ~ 210	0.5kg/cm ²	30秒
二醋酸纤维织物	185	0.5kg/cm ²	15 ~ 20秒
聚丙烯	190 ~ 220	0.5kg/cm ²	10 ~ 15秒

八、氧化铝板、不锈钢、铜板及瓷器经涂层后，热转印所需温度可参考涤纶织物的温度。

九、包装规格：1-2公斤铁听装 保质期3年（生产之日起）