

# 新乡中彩转印供应热升华凹版油墨

产品名称	新乡中彩转印供应热升华凹版油墨
公司名称	新乡中彩转印材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:升华 颜色:红,黄,蓝,黑 单件净重:15公斤(g)
公司地址	中国河南新乡市胜利路239号
联系电话	86 0373 2062708 13803808521

## 产品详情

品牌	升华	颜色	红,黄,蓝,黑
单件净重	15公斤(g)	着色力	100(%)
细度	1-3(um)	粘度	(55~103) × 10 <sup>-3</sup> Pas(25) (S)
适用对象	印刷厂,服装厂,玩具厂	流动度	100(mm)
干性	10	固着速度	1(min)
保质期	36(个月)		

### 升华凹版油墨简介

我单位自行研制的升华热转印凹板油墨,系选用部分进口原材料精致而成,为环保型油墨。适合各种国产、进口凹板机印刷,其优良的性能深得全国各地用户一致好评。

此种油墨分为专色、四原色两大系列。其优点性能各不相同。能把产品成本降低到最低,使产品色彩更加鲜艳丰富、形象更逼真、使用更方便。

在使用前先打出小样进行制版印刷,经转印后如偏差不大,确定样稿制版印刷。因为凹板油墨为气相着色,所以不能按普通印刷比例发排印刷。

我单位可根据用户需求,提供所需特殊颜色凹板油墨。凹板油墨所需温度一览表(供参考)

织物名称	转印温度	压力	时间
涤纶织物	205 ~ 220	0.5kg/cm <sup>2</sup>	10 ~ 30秒
涤纶变形织物低弹	195 ~ 205	0.5kg/cm <sup>2</sup>	30秒

三醋酸纤维织物	190 ~ 200	0.5kg/cm <sup>2</sup>	30 ~ 40秒
尼龙织物	195 ~ 205	0.5kg/cm <sup>2</sup>	30 ~ 40秒
晴纶织物	200 ~ 210	0.5kg/cm <sup>2</sup>	30秒
二醋酸纤维织物	185	0.5kg/cm <sup>2</sup>	15 ~ 20秒
聚丙烯	190 ~ 220	0.5kg/cm <sup>2</sup>	10 ~ 15秒

氧化铝板、不锈钢、铜板及瓷器经涂层后，热转印

温度可参考条纶织物的温度。

六、固含量15%粘度 ( 55 ~ 103 ) × 10<sup>-3</sup>pas(25 )

凹板机 单色、双色、四色、元色

包装15kg