

武汉环氧云铁中间漆，武汉环氧云铁漆价格

产品名称	武汉环氧云铁中间漆，武汉环氧云铁漆价格
公司名称	武汉科利特涂装技术有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	品牌:科利特 颜色:灰色 比重:21公斤
公司地址	武昌区南湖花园机场三路水域天际五期39幢2单元14楼9号
联系电话	027-88155827 15927628772

产品详情

武汉环氧云铁中间漆价格是多少？159【2704】-【1971】科利特专注防腐漆生产研发多年，技术成熟，价格实惠。卓越品质，创优质防腐工程。

环氧云铁中间漆产品说明：

该漆是由专用树脂、环氧树脂、云母氧化铁粉、防锈颜料、固化剂组成的双组份常温固化的底漆。

主要功能：

漆膜具有良好的附着力、柔韧性、耐水及防锈等性能，还具有漆膜快干的特点，能与大部分油漆体系配套。

环氧云铁中间漆用途：

该漆可直接涂刷于除油、除锈、喷砂彻底的钢铁表面或配套底漆的表面，广泛应用于除尘器、海洋采油设施、石化装置、重型机械等钢铁结构的表面。

膜厚和理论涂布率：

每道涂层厚度(um)		理论涂布率 (平方米/kg)
干膜	湿膜	

40	75	5
----	----	---

主要指标：

项目		指标
颜色		黑灰
干燥时间(250c)，相对湿度65%)	表干	2小时
	实干	24时
	完全干燥	14天
重量固体份%		70+5
附着力(级)		1
冲击(kg*cm)		好
柔韧性(mm)		好
理论用量		200g-300g/m2
干膜厚度(um)		40-45
耐水性能		好
耐溶剂性能		好

耐化学性能	好
耐磨性	好

施工参数：

施工方法：无气喷涂或空气喷涂，小面积可用刷涂。

混合比率：a组份(云铁中涂)：b组份(固化剂)=18：3(重量比)

喷涂粘度：16-20秒（室温），用专用稀释剂将漆调到相应粘度。

搅拌：产生首先将环氧底漆搅拌均匀，然后根据用量将该漆的a、b组份按规定比例混合，搅拌时最好为机械搅拌且时间应不少于5分钟，熟化15分钟(温度高于230c时可适当缩短时间)，即可进行涂装施工，使用时边搅拌边使用。

寿命：8时(温度为230c)，当温度高于此温度时使用寿命会随之减少。

处理：清洁、干燥、未经损坏的车间底漆表面。

：底材温度80c以上，比空气露点温度高出至少30c，温度和湿度要在底材附近测量。在狭窄部位施工时应保持良好的通风。在油漆完全固化前不可接触油、化学品，不受机械损伤。

推荐油漆配套：

底漆：各种带锈底漆、无机硅酸富锌底漆、环氧富锌底漆。

面漆：环氧面漆、氯化橡胶面漆、丙烯酸聚氨酯面漆等。

卫生和安全：

在良好的通风环境下喷涂，不呼吸漆雾，避免皮肤接触。油漆喷撒在皮肤上要立即用清洁剂、肥皂和水冲洗，喷撒到眼睛里时要立即用大量的清水冲洗，并就医治疗。