

# 渗透硬化地坪

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 渗透硬化地坪                    |
| 公司名称 | 济南倍耐斯新材料科技有限公司            |
| 价格   | 23.00/KG                  |
| 规格参数 | 品牌:倍耐斯<br>型号:BNS          |
| 公司地址 | 济南市天桥区民营经科园路2号            |
| 联系电话 | 0531-85803880 13954138089 |

## 产品详情

### 渗透硬化地坪

新施工水泥混凝土地面，使用高效混凝土密封固化剂处理，再配合机器抛光，可达到大理石地面的效果。

#### 一、适用地面

- 1、新施工混凝土地面或水泥砂浆地面
- 2、新施工金刚砂耐磨地面
- 3、新施工水磨石地面

#### 二、施工工艺

##### 1、基面要求：

- (1) 表面不能打蜡或涂抹养护剂。
- (2) 洒水或覆膜养护3 - 5天，再自然干燥后即可施工。

2、基面处理 水磨50-150-500号磨片（若地面压光效果较好，也可从150号或500号磨片开始磨光），清洗地面，完全干燥。

##### 3、硬化、抛光

(1) 喷洒材料：将高效混凝土密封固化剂（不得加水）均匀喷洒于地面，若地面吸收较快，应适当加大材料用量。材料用量：0.1-0.3kg/平方米。

(2) 保持湿润：当表面无明水时及时喷洒少量清水保持表面湿润，以促进硬化反应；

(3) 水磨：以上操作持续约2小时后即可开始水磨，首先用1000号磨片磨光（横、竖各一遍），清理泥浆水；

(4) 清洗：用1500号水磨片磨洗地面（横、竖各一遍），清除表层明水，自然干燥；

(5) 干抛：1500号和3000号专用干抛片干抛。

注：若对光泽度要求不高，水磨到1000号即可，也不需要干抛。

三、施工工具：磨光机、吸水机、水磨片、干抛光片及其它辅助工具

四、施工温度：施工温度：2 < 地面温度 < 50 五、注意事项

(1) 本产品有轻微腐蚀性，请做好防护、尤其是钢铁材质设备的保护，若接触皮肤请及时用清水冲洗。

(2) 请注意保管好本产品，避免儿童接触。若误服请立即饮用大量温水催吐或就医。