

# 彩片环氧艺术地坪KP2001

产品名称	彩片环氧艺术地坪KP2001
公司名称	北京金广弘生地坪装饰工程有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	耐磨损:0.83 耐冲击:110
公司地址	北京市海淀区万寿路北
联系电话	010-57194152

## 产品详情

### 彩片环氧艺术地坪kp2001

#### 产品说明；

彩片环氧艺术地坪是将高反光装饰闪光片混入透明厚膜树脂中，形成一个闪闪发光，高光泽，富含液体，无缝的地坪。该系统可以为任何环境增加一个独特的外观。

#### 产品用途；

彩片环氧艺术地坪是专为那些人流量较大的公共区域而设计。富含液体的表面可抵御刮伤，并易于清洁。该系统理想的应用是；零售店，酒店，娱乐场，展示厅，大堂，餐厅，夜总会，商业和公共空间。

#### 基层选择；

选择适当的底漆，适用于应用在混凝土，木材或金属表面。不推荐应用在柏油路，砖，地砖，粘合剂，或油漆表面。在底漆和覆盖层涂装前，这些必须先通过机械方法去除，显露基层。

#### 系统选项；

##### 防潮

为确保该系统与混凝土的长期附着力，涂装防潮层，以防止基层中湿气透过。

#### 产品厚度；

彩片环氧艺术地坪的厚度为2-3毫米。

注意：由于该系统是一种自由流动的产平，基层的平整是很重要的。

### 产品储存；

所有材料应存储18 至30 之间，干燥的地方。避免过多的热量，不冻结。在未开封的原装容器中，保质期为3年。

### 产品颜色；

- 1、选择基层的颜色。
- 2、选择闪光彩片的颜色。

### 基层处理；

为确保有足够的附着力，正确的处理是至关重要。基层必须干燥且无任何蜡，油脂，油，脂肪，土壤，松散的水泥浆或外补的材料。浮浆和无粘结水泥颗粒必须用机械方法去除，例如，喷砂或打磨。其他污染物可用工业洗涤剂洗涤，然后用干净的水冲洗除去。基层表面必须显现出毛孔开放，并有砂纸纹理。

### 建议；

如果材料的温度高于30 ，不要涂装。较高的温度会导致材料的固化速度加快。相反，如果材料的温度抵御于18 或更低，材料会会僵硬，难以涂装。不要在施工区域的附近使用水或蒸汽。湿气会严重影响使用时间和其它性能。

设备使用后必须应立即用百洁布和热水，肥皂水或矿物油精清洗与。

避免皮肤接触所有液体a和b部分，因为它们可能会刺激皮肤/或眼。

混合和施工过程中需要使用安全眼镜和防渗透手套。

### 物理特性；

拉伸强度	800 psi		( astm d-638 )
硬度	80-85		( astm d-2240 , 肖氏a )
摩擦系数	0.78 ( 干 )		( astm f-1679 )
耐磨性	0.83g		( astm d-4060 , cs-17轮 )

耐刮擦	减少17%	100次循环	( astm f-1679/软磨砂 )
耐冲击	110 psi		( astm d-2794 )
压痕	28%压痕		( f-1914 ) 0%残留压痕
静载极限	> 250 psi		( astm f-970 )
吸水率	0.80%		( astm d-570 )
voc	底漆5克/升 彩色层5克/升 自流平10克/升		( 方法c )
固化时间	36小时 48-72小时正常使用		( 25 )