

透明光油,PU油高附着高丰满度 化工成套设备批发 PU-01

产品名称	透明光油,PU油高附着高丰满度 化工成套设备批发 PU-01
公司名称	东莞市宏涂化工有限公司
价格	290.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:宏涂 功率:1000 (Kw)
公司地址	东莞市桥头镇东江村桥东路北五街292号
联系电话	13829206850

产品详情

【主要组成】由特殊羟基丙烯酸树脂、助剂、有机溶剂、异氰酸酯固化剂精制而成。以a、b两组分装。

【产品说明】本品具有流平性好的施工性特点，制品表面，光泽高，丰满度好，硬度高，优异的附着力，强抗污染和耐化学性。耐黄变性极佳，固含量高，薄涂就可以得到很好的光泽。

【使用范围】用于各种电动工具外壳、电脑外壳、电脑鼠标壳、手提式影音器材、cd机、照相机、电吹风外壳、运动器材、麦克风、剃须刀、手电筒外壳、电话、望远镜等塑料或金属制品、陶瓷、poy等产品的底漆上的罩光。

【理化参数】

试验项目	检验方法	标准
固含	鼓风恒温烤箱,150±2 烘烤30min后测试	56±2%
密着性	平面:3m或nichiban 405胶带贴于涂膜瞬间拉起不掉漆 百格:3m或nichiban 405胶带贴于百格上瞬间拉起	不掉漆 100%
硬度	三菱硬度铅笔垂直压力1kg,45度角划3cm长线条5条无痕迹	h-2h
光泽	光泽仪60度光源所反射得到的光数	93%
耐酒精	95%酒精沾湿棉布,荷重500g/cm ² 于涂膜上来回擦拭不露底	100次
橡皮擦耐磨	e350橡皮荷重500g/cm ² 于涂膜上来回擦拭不露底	100次
耐水性	中性水25 下浸泡后,观察涂膜状态无异常	72hr
耐热性	将试板放入70 烤箱烘烤后,观察涂膜状态无异常	72hr
耐低温	将试板放入-20 冰箱内冷冻后,观察涂膜状态无异常	72hr
耐冷热冲击	以(-20 ×2小时-60 ×2小时)做循环测试后无异常	10个循环
耐湿性	将试板放入50 ×95%湿度的恒温恒湿试验机测试后无异常	72hr

耐移行性	将试板用pvc膜荷重100g/cm ² 后,放入50 烤箱测试无变化	24hr
耐候性	耐候试验机60 × 100小时后,观察涂膜状态及色差	e 1.0
重涂性	常规作业	可重涂

本产品的加工定制是是,品牌是宏涂,功率是1000 (Kw), 容积是3.6 (L), 型号是PU-01, 材质是塑胶, 装机容量是铁桶 (Kw), 用途是塑胶产品照光, 规格是3.6