

# 阳离子型石蜡微乳化剂 CMP

产品名称	阳离子型石蜡微乳化剂 CMP
公司名称	许昌市飞龙精细化学品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省许昌市莲城大道251号
联系电话	18237499917

## 产品详情

### 阳离子型石蜡微乳化剂 cmp

cationic microemulsifier of paraffin cmp

石蜡乳化剂的分子结构同时具有亲油基和亲水基，亲油基和石蜡相溶，亲水基排列在石蜡微粒外层和水相溶才能形成乳液。目前，市面上销售的石蜡乳化剂多为非离子的，非离子的特点就是耐酸、碱、盐，比较稳定，其和石蜡结合形成的乳粒在物体表面上干燥之后，乳化剂依然存在乳粒中，乳化剂分子的亲水基丝毫没有遭到破坏，所以，非离子石蜡乳液起不到很好的拒水作用。

cationic microemulsifier of paraffin cmp是阳离子型石蜡微乳化剂，对58#半精炼石蜡具有优异的乳化性能，能把石蜡乳化成半透明的微乳液。它耐酸不耐碱，在碱性条件下，它与石蜡形成的乳液会逐渐破乳，其乳粒慢慢从水中不可逆地分离出来，吸附在物体表面，形成疏水层，起到良好的拒水作用。乳化剂cmp形成的蜡乳对纺织品还具有柔软、光亮、清爽、抗静电的作用。

### 使用方法：

- 1、把计量的石蜡和乳化剂cmp加热融化直至93 左右，形成油相。然后，一边搅拌，一边缓慢地把计量的93左右的去离子水加入油相中。

- 2、加完之后，用甲酸、或醋酸调节pH值至酸性，继续恒温搅拌30分钟。然后，降温至50 左右，出料包装即可。
- 3、一般情况下乳化剂cmp的用量为石蜡重量的30%~35%的情况下，即可形成发蓝、半透明的、稳定的微乳化液。
- 4、生产乳化石蜡最好选用纯净水，即去离子水或蒸馏水。
- 5、乳化剂cmp适用于由酸性或中性逐渐变成碱性的工艺中，或适用于碱性环境中，如混凝土养护、石棉瓦防水处理等等。
- 6、生产出的阳离子型石蜡微乳化液应在密封、常温的条件下保存，防冻。

#### 安全与储运：

本品无毒、无腐蚀性、非易燃易爆品，可按一般物品储运。

#### 联系方式：

联系人：赵英杰

手机：18237499917      微信号：18237499917

qq 号：530357798