

瑞特粉末涂料（塑粉）防腐、装饰、户内、户外

产品名称	瑞特粉末涂料（塑粉）防腐、装饰、户内、户外
公司名称	长春瑞特粉体材料有限公司
价格	17000.00/KG
规格参数	粒径/目:180 型号:皱纹
公司地址	长春市双阳区奢岭街道永兴路100号
联系电话	0431-81107865 17790010099

产品详情

重要告示：

本册中的资料和陈述据信是可靠的，有关产品使用的口头或书面介绍均源自我们的经验，并以现行的技术标准为依据，目的在于给用户提供帮助。本身不承担任何义务，也不对购货协议承担任何责任。用户在使用本产品前应自行验证对具体应用的适应性。

环氧粉末涂料

本系列产品是由环氧树脂，配以相应的固化剂、颜料、填充料及其他专用助剂等混合物制得的一种热固性粉末涂料。

粉末性能 比重：1.41.8g/cm³ 以配方及颜色不同而异

细度测定：以品种用途不同而异

平光粉：180目筛余物<0.5%

美术粉：160目筛余物<0.5%

涂膜外观 光泽度：光泽引用gb1734-79标准，以60°角测光仪测定

高光类： 85%

平光类：40-70%

半光类：25-35%

无光类：3-10%

表面效果：平整光滑

纹、橘皮纹、浮色花纹、綿纹、锤纹、金属闪光、金属复合

特殊要求按用户来样生产

根据用户要求生产，所有试验均引用cb1727-92标准制版，涂膜60-80um，在实验室条件下完成。

冲击试验:50kg/cm²

引用cb/t1732-93标准

附着力:0-1级

引用cb1720-79标准

弯曲试验： 1-2mm

引用cb/t1732-93标准

铅笔硬度：h-2h

引用cb6739-86标准

化学性能 所有试验均采用除油除锈磷化锌制备样板，膜厚100-120um，在实验室条件下完成。

十二个月无影响：

酸 醋酸 溶液20%

硫酸 溶液30%

磷酸 溶液30%

碱 碳酸钠 溶液10%

氨水 溶液10%

耐腐蚀性

所有试验均采用除油除锈磷化锌制备样板，膜厚100-120um，在实验室条件下完成。

烟雾试验：500n无变化，横切面腐蚀小于2mm，引用gb1771标准

湿热试验：500n无影响，略有失光，引用gb1740标准

所推荐固化条件均指工件温度，温度上下偏差，将影响涂料的性能或者不能全部发挥出来。

固化：130 /10-30min

固化：180 /15-25min

固化：200 /5-15min

应用 环氧粉末涂料适用下列设备:

摩擦带点喷涂

电晕静电喷涂

静电流化床

涂膜厚度：可按工件要求在60-150um之间

覆盖率:8-11m² / kg膜厚60um，视类型及工件要求而定

计算公式：比重 × 涂膜厚度 = 克/平米

应用范围 办公家具、设备

车间设备、电器柜、箱

家用电器、玩具