



倾度, °c: -25

密度, 20 °c: 1.91

蒸发损失率120 °c/22小时 (%): ---

表面张力, 20 °: c19.37

四球测试 (75 °c、1200rpm/60min/rpm40kg)

磨痕 (mm): 1.22

摩擦系: 0.09

应用: 可做用各种全氟聚醚润滑产品, 半导体工业真空泵油的最佳选择等润滑剂。

包装规格: 本品以 5kg/ 10kg 聚乙烯塑料桶包装。特殊包装规格可根据用户要求另定。