室内门密封条，室内门防撞密封条

产品名称	室内门密封条，室内门防撞密封条
公司名称	河北崔氏橡塑制品科技有限责任公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:I-ECO 型号:3030
公司地址	河北省邢台市清河县杨二庄工贸区万达路02号
联系电话	0319-5530116 15833600459

产品详情

木门密封条简介;

品名：室内木门卡槽密封条 高档室内木门密封条 类别：一侧卡槽式pu发泡海绵密封条 产品编号：i-eco—3042 品牌：i-eco 产品结构：pe膜+pu发泡海绵+pp骨架
用途：适用于实木门，原木门，实木复合门等高档室内木门 密封间隙：3.6mm 包装：600米/箱

产品颜色：黑色，咖啡色，白色，米黄色，银灰色

产品特色：

1、高级工程用聚乙烯外包膜，好的耐漆性及耐迁移性，引人的外观。

2、抗uv（紫外线）,耐日光及紫外线5000kj/㎡无剥蚀

3、高弹性开孔发泡聚氨酯材料,长时间保持形状和高弹性温度范围-40°C至90°C

优越性能：

包覆式密封条在耐老化、耐疲劳、压缩变形测试、压缩力测试、热传导k值测试、水侵性、水渗透性等测试中均取得超越所有传统产品的优秀的结果；同时包覆式密封条节能环保、隔音降噪、抗强紫外线，无毒、不与任何油漆、清洁剂发生反应，迎合新时代绿色健康主题。 包覆式密封条，在防盗门、铜门、不锈钢门的金属门上的黏贴效果极佳，可适应户外四季温度的变化，在操作安装上可节省50%的生产效率

木门密封条参数：

1、压缩变形测试：	70°C下，50%的压缩率持续压缩22小时，变形率≤10%
2、压缩力测试：	在25%的压缩率下，施以15n/100mm的力，压缩率≤10n。

3、温度范围测试：	从-40°C至90°C，密封性能无明显变化4.热传导k值测试：0°C下k值≤0.035w/m2k。
4、热传导k值测试：	0°C下k值≤0.035w/m2k。
5、耐疲劳测试：	模仿窗户开关50万次形状无明显变化。
6、隔音性测试：	只带有中间胶条iv68窗户降嘈43分贝带有中间胶条和附加胶条的iv76窗户降嘈45分。
7、户外耐老化测试：	目前已达20年以上性能保持完好产品特色高级工程用聚乙烯外包膜，良好的耐漆性及耐迁移性，引人的外观。
8、抗uv（紫外线），耐日光及紫外线5000kj/㎡，无剥蚀。高弹性开孔发泡聚氨酯材料，长时间保持形状和高弹性温度范围-40°C至70°C。	