

# 地坪漆的买家和施工方

产品名称	地坪漆的买家和施工方
公司名称	济宁亿展科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁高新区接庄办事处
联系电话	0537-2330687 13583726717

## 产品详情

济宁亿展开发有限公司是专业从事油漆生产和加工的新技术企业。本公司是集研制、生产、经营服务为一体的综合性新型公司，工程技术人员及专业管理人员达50%以上。本公司拥有先进的生产工艺装备和完善的检测、检验设施，注重消化和吸收先进的生产技术及工艺，不断研制开发新产品。我们公司生产的船舶漆、地坪漆、防腐漆、高档工艺品烤漆、高档木器漆、汽车漆、塑胶漆，广泛用于建筑、桥梁、车辆、船舶、机械轻工、家居、家电、重防腐等领域的表面涂装。

经营项目：地坪漆、环氧地坪漆、环氧无溶剂中涂、环氧无溶剂底涂、防腐地坪漆、防静电地坪漆、硬化地坪、地板材料。专业承接各种地坪工程

产品信息：

净味环氧自流平系列属环氧自流平类涂料，应用于各类地面的涂装与保护。

执行标准该系列产品执行hg / t3829-2006标准；

并符合国家gb/t 22374-2008地坪涂装材料有害物质限量要求。

产品及应用特点：

产品配套组成及配比：

1) 面漆                      固化剂：

净味环氧自流平面漆              净味环氧自流平固化剂

配比 面漆：固化剂 = 5:1

该产品适用于符合涂装要求的地面底材，如：

1)、被涂表面要求干燥，清洁；

2)、使用前清除地面表面的灰尘，污垢，油腻和松动物质，且打磨平整。

底材处理及工艺简介：

地面清理      渗透底      底漆  
净味环氧自流平面漆

(由于施工习惯或效果要求上的差异，实际施工会有所差别。)

施工注意事项

1. 使用前，请将漆液充分搅拌均匀；

2. 使用时请准确配兑固化剂（根据具体的施工要求适量添加专用稀释剂），  
然后用电动搅拌机充分搅拌均匀；

3. 未用完的漆不可以倒回原包装；

4. 涂料开罐后请及时封闭；

5. 若使用中混入杂质，宜先用80目纱网过滤后再投入使用；

6. 不适合在温度低于5℃ 或相对湿度大于85%的条件下施工，施工时遵循每道干透原则，  
避免一次性过厚涂装时会带来光泽不匀、颜色不匀、慢干等涂膜弊病；

7. 请使用正欧公司指定的配套稀释剂，切勿使用其它稀释剂；

8. 加好固化剂（稀释剂）后，搅拌均匀过滤后熟化10—15分钟，再施工；

涂布量

面漆（混合液）：1-2平方米/kg

（因基材、涂料颜色和效果不同，耗漆量会有所不同）

干燥、重涂时间

干燥时间（温度25℃、相对湿度75%）：

面漆：表干 6小时；实干 48小时；

可使用时间（温度25℃、相对湿度75%）：

油漆混合后应在50分钟以内用完。

重涂时间(温度25℃、相对湿度75%)：

正常施工状况下，重涂前必须对涂层进行打磨，以增加漆膜间的附着力。

## 涂膜保养时间及环境因素的影响

涂膜施工后：应保养7天/25（若气温较低，适当延长时间），以获得较好的涂装效果和防护功能

施工后工具及环境的清理

清洗：涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用配套的稀释剂清洗所用工具。

并整理施工环境中使用或涉及的各类物品。

使用者应当将所有废弃物按照国家及当地法规要求进行处理

## 注意事项

请务必于使用前仔细阅读产品说明，以获得可靠和满意的涂装效果；

请保证施工环境的有效通风；

施工时，请注意清洁室内的卫生；

如是过敏性皮肤，请在使用中始终佩戴防护用具；如不慎沾染眼部，请立即用大量清水冲洗；

如不慎沾染皮肤并引起持续的疼痛或刺激性感觉，立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助；

请不要将儿童或宠物带入施工区域，并将油漆、稀释剂等产品放置于他们接触不到的地方；

如不慎沾染儿童，立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助；

为保证最佳涂装效果，有效分隔、覆盖和遮蔽木质品与墙面的区域；

更好地维护施工现场的清洁，避免混乱的施工操作；

## 储存

应按照国家及当地法规要求的储运规定进行

密闭存于阴凉干燥处

施工及储存时，远离明火及热源

## 废弃物处理

使用过程中所有产生的废弃物应遵守国家及当地的相应法规进行处置