

# KG-JS复合弹性防水涂料新品供应

产品名称	KG-JS复合弹性防水涂料新品供应
公司名称	新余市凯光橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	漆膜颜色:黑色 固体含量:70(%) 耐水性:0.3Mpa, 30min
公司地址	江西省新余市珠珊镇板桥工业区
联系电话	0790-6222465

## 产品详情

漆膜颜色	黑色	固体含量	70(%)
耐水性	0.3Mpa, 30min	表干时间	4(h)
品牌	凯光	液态类型	水乳型
单件净重	20(kg)	产地	新余

### 一、产品简介：

js防水涂料是由聚合物乳液基料与无机骨料构成的双组分弹性防水涂料，混合后形成的涂膜具有弹性高、粘结力强、环保、耐久性好的优点，防水效果突出。是一种新型高效的防水材料，建设部鉴定认为，该涂料为我国防水材料增加了一个新品种，其主要技术指标已超过其它类型涂料，能在潮湿或干燥的砖石、砂浆、混凝土、金属、各种保温层、各种防水层(sbs、app、聚氨酯)上直接施工，对房屋(屋面、地下、外墙、厕所)隧道、桥梁、水池等建筑物或构筑物均可使用。还可根据需要配制彩色涂层。

### 二、主要特点：

- 1、可在潮湿或干燥的多种材质的基面上直接施工。
- 2、无毒无害，无污染，属环保型产品。
- 3、施工安全、简单、工期短。
- 4、涂层高强、高弹、可加色为彩色涂层。
- 5、高温不流淌，低温有柔性。
- 6、固化后的防水层上可直接进行瓷砖铺设、抹灰或涂刷油漆等工艺。

### 三、施工方法：

施工次序：	p3工法			p4工法			
	打底层	下层	面层	打底层	下层	中层	面层
配料比例：	乳液：粉：水			乳液：粉：水			
	10:7:2	10:13:2	10:7:2	10:7:2	10:13:0.2	10:13:0.2	10:7:2
每层用量	0.3	0.9	0.9	0.3	0.9	0.9	0.9
kg/m <sup>2</sup> ：							
总用量：	2.1 kg/m <sup>2</sup>			3.0 kg/m <sup>2</sup>			
厚度：	1-1.2mm			1.3-1.6mm			
适用范围：	一般用于卫生间，内外墙等防水工程			一般用于地下、水池、屋面等防水工程			

### 四、可用时间与干固时间：

20 一般条件下涂料可用时间约3小时，现场温度低、潮湿可用时间长些，反之短些。涂层干固时间为3-6小时，现场温度高，通风好干固快些，反之慢些。

### 五、注意事项：

- 1、不能在0 以下或雨中施工，不宜在特别潮湿又不通风的环境中施工，否则影响成膜效果，最好是施工6小时以内无雨淋。
- 2、在施工间歇或结束时，应及时用清水清洗所有粘有涂料的工具及工作服，否则涂料干固后很难清理干净。
- 3、可刷涂、刮涂、混涂或喷涂。

### 六、物理力学性能：(jc/t894-2001)

序号	实验项目	技术指标	
		型	型
1	固体含量%	65	
2	干燥时间		
	表干时间，h	4	
	实干时间，h	8	
3	拉伸强度		
	无处理，mpa	1.2	1.4
	加热处理后保持率，%	80	80
	碱处理后保持率，%	70	80
	紫外线处理后保持率，%	80	80
4	断裂伸长		
	无处理，%	200	80
	加热处理，%	150	65
	碱处理，%	140	65
	紫外线处理，%	150	65
5	低温柔性，直径10mm棒	-10 无	-
6	不透水性，0.3mpa，30min	不透水	不透水
7	潮湿基面粘结强度，mpa	0.5	1.0
8	抗渗性，mpa	-	0.6