

无影胶 01 玻璃

产品名称	无影胶 01 玻璃
公司名称	河北工业大学总厂
价格	.00/个
规格参数	型号:01 粘合材料类型:玻璃
公司地址	中国 天津市 天津市红桥区丁字沽河北工业大学（东院）
联系电话	86 022 60201725 13072296657

产品详情

型号 01 粘合材料类型 玻璃

yjx 系列紫外光(uv)固化粘合剂是单组分、高敏度粘结剂。此类粘合剂可用于玻璃、塑料、水晶等透明材料的粘合，粘接；可用于电子行业的各种电子器件的固定，线路板的涂膜保护，家具装饰行业的金属与玻璃、玻璃与金属粘接等。本产品根据不同使用要求，根据紫外光源照射强度的不同，可在几十秒钟、十几秒钟甚至几秒钟内迅速固化。固化时无溶剂挥发，不会造成任何污染，属于绿色环保型产品。本产品粘合强度高，操作简便，价格远低于进口产品,是一类使用价值很高的新型功能高分子材料。

牌号	外观	粘度 cp (25)	固化时间 (1000whg/10cm)	用途
yjx-t46	无色透明	800-1000	5-10	玻璃/玻璃、玻璃/金属、玻璃/abs等的瞬间粘接
yjx-52	无色透明	7500	10	液晶显示器夹pin胶 各种电子器件管脚固定
yjx-53	无色透明	10000	7	液晶显示器夹pin胶 各种电子器件管脚固定
yjx-50	无色透明	300	5	dvd类光盘粘合剂
yjx-t283	无色透明	20000	7	手机摄像头固定、引线固定
yjx-t286	无色透明	2300	7	手机摄像头固定、引线固定
yjx-t28	无色透明	2500	20	玻璃/不锈钢软薄片金属粘接
yjx-t39	无色透明	2000	20	玻璃/不锈钢软薄片金属粘接

使用注意事项:

- 1、被粘物表面应无任何积垢、油污、氧化皮、加工助剂、涂附物等。然后用新鲜洗液浸泡10~15分钟,再依次用水和蒸馏水漂洗,充分干燥后进行粘接。
- 2、固化时间与光源强度、光源距离、涂层厚度都有关系.本说明所列固化时间是指涂膜无任何遮挡情况下直接曝光所需时间.用户应根据具体情况适当调整固化条件。
- 3、光源功率 500w ,光源距离10—12cm。
- 4、uv粘合剂的使用针对性很强,用户需根据用途仔细选择品种,并经过实验后再批量使用.