

专业生产金属氟碳面漆，金属氟碳底漆公司

产品名称	专业生产金属氟碳面漆，金属氟碳底漆公司
公司名称	济宁亿展科技发展有限公司
价格	100.00/1000
规格参数	品牌:佰丽安 型号:13 1121:12211
公司地址	济宁高新区接庄办事处
联系电话	0537-2330687 13583726717

产品详情

价格: 面议 联系：徐经理 手机：13583726717 地址：济宁市高新区接庄办事处

主要组成

该产品是以高级氟碳树脂、特种树脂、颜料、助剂和溶剂等组成的漆料为乙组份，以进口脂肪族异氰酸酯为另一组份的双组份自干涂料。

主要特性

耐候性能优异；

流平性强；

漆膜装饰性能好（丰满光亮、硬度高）；

耐化学品性能好；

保光、保色、保洁性能优良，十五年不变色、不裂化；

高附着力，良好的机械性能。

主要用途用于各类机动车辆、工程机械、高级仪器设备、水泥墙面、瓷砖、铝合金墙面及其它表面要求高档装饰的物件，特别适合于户外使用。

技术指标

漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

细度： 20 μm ，金属面漆、哑光不作要求

干燥时间：标准厚度单涂层，25，

表干 2h，实干 48h

光泽：(60°) 亮光： 90°，

哑光：商定(20° ~ 80°)

铅笔硬度： 2h

附着力： 1(划格法，级)

杯突试验： 4mm

弯曲实验： 2mm

耐水性：240h，不起泡，不起皱，不失光

耐汽油性：24h，不起泡，不起皱，不失光

耐侯性：人工加速老化：1000h；

失光 1，粉化 1，龟裂 1

包装规格3千克/斤和18千克/斤。

基本参数

配比：漆料：gfc04-1固化剂=4:1(重量比)

施工时限：8h，(25)

理论用量：100 ~ 150g/m²

建议涂装道数 涂装二道(wet by wet)，

干膜厚度 55 ± 5 μm

配套用漆 fc06-2 白色或白灰色氟碳底漆，h06-2白色或白灰色环氧酯底漆。

表面处理 涂漆基面要达到牢固洁净、无油污、灰尘等所有污物，涂抹基面无酸、碱或水分凝结，对固化已久的氟碳底漆，应用砂纸打毛后，方能涂装后道面漆，水泥墙面应用h01-1环氧封闭底漆封闭，再施工氟碳底漆、面漆；金属漆建议施一道哑光清漆。

涂装方法

无气喷涂：稀释剂：xfc稀释剂

稀释率：0 ~ 15%(以漆料重量计)

喷嘴口径：约0.4 ~ 0.5mm

喷出压力：15 ~ 20mpa

空气喷涂：稀释剂：xfc稀释剂

稀释率：20 ~ 50%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约1.8 ~ 2.5mm

喷出压力：0.3 ~ 0.5mpa

滚涂/刷涂：稀释剂：xfc稀释剂

稀释率：0 ~ 20%（以漆料重量计）

储存期限存放于阴凉、干燥、通风处，漆料一年，固化剂六个月。

注意事项

- 1.施工前先阅读使用说明；
- 2.用前将漆料与固化剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，8小时内用完；
- 3.施工过程保持干燥清洁，严禁与水、酸、醇、碱等接触；配漆后固化剂包装桶必须盖严，以免胶凝；
- 4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%，本产品涂装后须7天后才能交付使用。

济宁亿展科技开发有限公司