佐敦油漆销售中心HARDTOP XP

产品名称	佐敦油漆销售中心HARDTOP XP
公司名称	东莞市景鹏船舶机械有限公司
价格	30.00/L
规格参数	品牌:佐敦 型号:HARDTOP XP 比重:1.28
公司地址	广东省东莞市万达附近
联系电话	0769-33369861 13825738063

产品详情

大连佐敦hardtop xp　聚氨酯面漆黄色std10337

?????????std 049　?????????

产品技术参数

hardtop xp

脂肪族聚氨酯面漆

【

脂肪族聚氨酯面漆

【0uv 系列－不含铅铬,0vm 系列－含铅铬

/0uvcpb 】

产品介绍

脂肪族氨酯面漆（hardtop xp）是一种双组份、高固体含量的脂肪族聚氨酯面漆，具有优异的保光保色性。该脂肪

族聚氨酯面漆的基料（a组份）为未经调色的基漆，使用前还应依据需要进行调色处理。

推荐用途

在广范围的腐蚀性大气环境下，可与绝大多数环氧涂料体系配套使用，用作高光面漆。

满足面漆对耐久性和耐候性的要求。

膜厚与涂布率

最低 最高 典型

干膜厚度（微米） 40 100 60

湿膜厚度（微米） 65 160 95

理论涂布率（平方米/公升） 15.8 6.3 10.5

物理特性

颜色 依照色卡生产，或采用工业调色机调色（mci）进行调色

体积固体份（%）* 63 ± 2

闪点 30 ° c ± 2 （闭杯）

黏度

挥发性有机物含量 2.8 lbs/gal (336 gms./ltr.) usa-epa method 24

320 gms/ltr uk-pg6/23(97). appendix 3

光泽 有光

保光性 优异

耐水性 很好

耐磨性 很好

耐溶剂性 很好

耐化学性 很好

柔韧性 很好

*按照iso3233：1998（e）标准测定

表面处理

所有待涂装表面应当清洁、干燥且无污物，表面应当按照国际标准iso8504进行评估和处理。

涂有油漆的表面

只能涂在清洁、干燥和完好的可兼容底漆上面。如需详情，请咨询当地的佐敦公司。

其它表面

该产品可用于其它底材。请咨询当地的佐敦公司。

施工条件

底材温度应不低于0°c并且至少应当高于空气露点温度3°c以上，温度的测量应当在作业点附近的底材处进行，在

非敞开空间内施工时，必须具备良好的通风状况，以确保漆膜的正常干燥。