

# MJB-JQ木材软化剂 其它

产品名称	MJB-JQ木材软化剂 其它
公司名称	曹县庄寨镇利达工具城
价格	40.00/升
规格参数	级别:其它 含量:5 ( % ) 产品规格:2568
公司地址	曹县庄寨镇转盘西新开大街路北
联系电话	86-05303765333 15865062888

## 产品详情

级别	其它	含量	5 ( % )
产品规格	2568	CAS	2.

### 木材软化剂

目前传统的木材软化、弯曲和定型都是把水分和热量当作木材的软化剂。一般将准备好的木材放在一定条件(压力、温度、湿度)的蒸汽中进行一段时间的加热蒸煮，达到木材纤维饱和点的含水率即20%—30%在通过机械进行弯曲加工成形。但工序麻烦，而且木材，木皮等木制品经高温水煮后表面颜色容易变色，受地区温差影响反弹率高，且需要加热等压力容器mjb木材软化剂系列产品可用于各种硬质和易脆易破性木材的软化及弯曲改性处理,对木材的纤维具有良好的柔软性和润滑渗透性，处理后不会造成木材颜色加深变色，能快速渗透到木材纤维导管内部，增强木皮的平滑性和延伸弹性。操作简单，药剂可持续循环使用。木材软化后稳定系数高且不易反弹。不影响后续油漆加工软化操作成本低等一系列优点。广泛适应木制工艺品，家具贴面，木皮制品等软化处理

#### 一、产品性能介绍：

##### 1:产品型号：

mjb-pt型.适用于2毫米以下木皮，竹皮等贴面软化弯曲加工mjb-jq型适用于厚板材，木方，原木等软化刨切加工

2：外观：无色透明液体

3：含固量：60%

4：ph值：4-5

5:热分解温度：250

6:有效活性物含量：30%

7:产品用途:mjb-pt型适用于硬质和易脆易破性木皮的软化及折弯处理,经处理后的木皮具有良好的柔软性和平滑性。mjb-jq型适用于板材，木方，原木。经处理后易于刨切加工和弯曲成型

二：使用方法：

2毫米以下木皮软化首先清理干净木材和木制品的表面，并保持干燥（含水率15%以下），mjb-pt型木材软化剂和水按1：5进行稀释后用毛刷或喷枪等工具进行涂刷或喷涂表面。施工后木材和木制品确保自然凉干12-24小时后即可达到理性的软化效果，每公斤可施工面积25-35平方米。

厚板材，木方，原木等操作前将mjb-jq木材软化剂原液稀释成5%-8%的水溶乳液依实际厚度进行浸泡24-48小时软化后即可进行刨切加工

三：注意事项：

1：操作前务必确保木材表面清洁干净

2：不要与强酸或者强碱物质接触，以免影响使用效果