

3、普通腻子专用

(1) 大白粉：1000kg

(2) 胶原纤维：8kg (根据当地大白粉质量差异做少量调节)

4、内墙耐水腻子

(1) 灰钙：300kg

(2) 重钙：700kg

(3) 胶原纤维：5kg

(4) hpmc (6-10万m pa.s)：5kg

(直接加水搅拌均匀，放置5-10分钟即可使用)

5、外墙柔性、耐水腻子

(1) 白水泥：300kg

(2) 灰钙：200kg

(3) 重钙：500kg

(4) hpmc (6-10万m pa.s)：5kg

(5) 胶原纤维：12kg

(6) 聚丙烯纤维：1.5kg (长度3mm)

(直接加水搅拌均匀，放置5-10分钟即可使用) 供应电话：18631625869