

通用型三元乙丙发泡柔性密封条-

产品名称	通用型三元乙丙发泡柔性密封条-
公司名称	清河县耀阳橡胶制品有限公司
价格	3.60/个
规格参数	材质:三元乙丙 作用:固定密封 适用范围:汽车,门窗,冰箱,电器,集装箱,机柜
公司地址	清河县太行路西侧（东方雅居1栋1单元602室）
联系电话	13930962850

产品详情

三元乙丙（发泡，密室），橡塑，硅胶，氯丁胶，聚氨酯橡胶，热塑性硫化胶，增塑聚氯乙烯等等吧，具体看哪种更适全自己三元乙丙密封胶条综合性能优异，具有耐臭氧性，耐候性，耐高温、低温性能，耐化学药品性，耐多种极性溶质，相对密度小。缺点是在一般矿物油及润滑油中膨胀量大，一般为深色制品。使用温度范围-60~+150。可适用于高温、寒冷、沿海、紫外线照射强烈地区以及中高层建筑。以其适用范围广，综合性能优异，得到国内外门窗行业的认可。硅橡胶密封胶条，有突出的耐高、低温特性，耐臭氧及耐候性能；有极好的疏水性和适当的透气性；具有无与伦比的绝缘性能；可达到食品卫生要求的卫生级别，可满足各种颜色的要求。缺点是机械强度在橡胶材料中最差，不耐油。使用温度范围-100~+300。可适用于高温、寒冷、紫外线照射强烈地区以及中高层建筑。氯丁胶密封胶条与其它的特种橡胶比较，个别性能差些，但总的性能平衡好。有优良的耐候性、耐臭氧性能、耐热老化性和耐油耐溶剂性，有好的耐化学性和优异的耐燃性，有良好的粘合性。贮存稳定性差，贮存过程中会发生增硬现象，耐寒性不好。相对密度较大。一般为黑色制品。使用于有耐油、耐热、耐求的环境。使用温度范围-30~+120。酸碱要丁腈橡胶密封条，主要特点是耐油、耐溶剂，但不耐酮、酯及氯化烃等介质，弹性和力学性能都很好。缺点是在臭氧和氧化中易老化龟裂，耐寒性、耐低温性差。使用温度范围-30~+120。聚氨酯橡胶密封条具有较好的弹性和优异耐磨耗性，较好的耐油性，硬度可调范围宽(邵氏a硬度65~80度)，机械性能(拉伸强度、拉断伸长率)优越，优良的耐寒性和耐化学药品交织腐蚀性能，原材料的价格较高。为可回收再利用的材料。可满足各种颜色的要求。使用温度范围-60~+80。适用于地震多发区、铁路附近或带有大功率吊车的厂房等强烈震动的区域，以及紫外线照射强烈地区。热塑性硫化胶，密封胶条具有橡胶的柔性和弹性，可用塑料加工方法进行生产，无需硫化，废料可回收、并再次利用。是性能范围较宽的材料，耐热性、耐寒性良好，相对密度小，耐油性、耐溶剂性能与氯丁橡胶相仿，耐压缩永久变形和耐磨耗等不太好。可满足各种颜色的要求。使用温度范围-40~+150。可适用于寒冷、以及中高层建筑。增塑聚氯乙烯密封胶条，材料便宜易得，具有耐腐蚀、耐磨、耐酸碱和各类化学介质，耐燃烧，机械强度高；缺点是配合体系内增塑剂易迁移，随着时间的延长变硬变脆，失去弹性，不耐老化，耐候性和低温性能差。一般为深色制品。适用于光照不强、温度变化不大、气候条件不恶劣的场合。表面涂层材料是在密封条的表面涂布聚氨酯、有机硅、聚四氟乙烯等物质，以代替传统工艺的表面植绒。涂布后的密封条具有良好的耐磨、光滑性，尤其是涂布硅胶面层涂料后的密封条，表面摩擦系数小，有利于门窗扇的滑动。适用于带有滑动门、窗扇的门窗上。是传统硅化毛条的替代品。

本产品的材质是三元乙丙，作用是固定密封，适用范围是汽车,门窗,冰箱,电器,集装箱,机柜，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，是否进口是否，品牌是耀阳，型号是按要求，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是150（ ），使用压力是10（ MPa）