石蜡 全精炼蜡（号）

产品名称	石蜡 全精炼蜡（号）
公司名称	襄樊三明化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:全精炼蜡（号） 牌号:52-58 熔点:52-60（℃）
公司地址	中国 湖北 襄樊市樊城区 湖北省襄樊长虹北路40#
联系电话	086 0710 3273521 13094126813

产品详情

类别	全精炼蜡（号）	牌号	52-58
熔点	52-60（℃）	含油量	0.68（%）
外观	固体	色度	30（号）
嗅味	1（号）	针入度	16（mm）
CAS	8002-74-2		

又称晶形蜡，碳原子数约为18～ 30的烃类混合物，主要组分为直链烷烃（约为80%～95%），还有少量带个别支链的烷烃和带长侧链的单环环烷烃（两者合计含量20%以下）。

石蜡是从原油蒸馏所和的润滑油馏分经溶剂精制、溶剂脱蜡或经蜡冷冻结晶、压榨脱蜡制得蜡膏，再经脱油，并补充精制制得的片状或针状结晶。根据加工精制程度不同，可分为全精炼石蜡、半精炼石蜡和粗石蜡3种。每类蜡又按熔点，一般每隔2℃，分成不同的品种，如52，54，56，58等牌号。

粗石蜡含油量较高，主要用于制造火柴、纤维板、篷帆布等。全精炼石蜡和半精炼石蜡用途很广，主要用做食品、口服药品及某些商品（如蜡纸、蜡笔、蜡烛、复写纸）的组分及包装材料，烘烤容器的涂敷料，用于水果保鲜，电器元件绝缘，提高橡胶抗老化性和增加柔韧性等。也可用于氧化生成合成脂肪酸。

中国石油化工股份有限公司荆门分公司

产品名称：石蜡 全精炼石蜡批号：10-1 执行标准：gb446-93罐号：10006			
项目	质量指标	实际数据	实验方法
熔点：℃	60~<62	60.40	gb/t2539
含油量，%（m/m）	0.8	0.68	gb/t3554

颜色，号	+22	+30	gb/t3555
光安定性，号	5	4	sh/t0404
针入度（25°C，100g）,1/10mm	17	16	gb/t4985
运动黏度（100°C），mm2/8	报告	4.378	gb/t265
嗅味，号	2	1	sh/t0414
水溶性酸或碱	无	无	sh/t0407
机械杂质及水	无	无	目测