

英国阿佩佐APIEZON 超高真空油脂AP110

产品名称	英国阿佩佐APIEZON 超高真空油脂AP110
公司名称	深圳市山亚仪器仪表有限公司
价格	650.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:其他 型号:AP11050G
公司地址	深圳市福田区莲花街道彩田南路3002号彩虹大厦19A
联系电话	13632566278 13613020727

产品详情

真空油脂I m n t h ap101 ap100真空润滑脂英国apiezon中国区代理商特价现货销售

产品名称：真空油脂

型号：I型m型n型t型h型 ap101 ap100

产地：英国

代理：深圳市山亚仪器仪表有限公司（网址：www.sanyatest.com；热线：13613020727）

英国apiezon真空油脂I m n t h ap101 ap100真空润滑脂

真空油脂

apiezon

真空油脂产品已经服务市场多年，因其在真空应用中的质量、稳定性和优异性能而在全球得到了广泛的认可。

apiezon

真空油脂为烃基，不含硅

，耐蠕变，因此不会出现硅基产品的负面效果。使

用apiezon

产品减少了润滑脂从应用区域溢出以及污染临近表面的机会。此外，真空油脂保证了最终的清洁度和低脱气而不污染真空系统。

为何选用apiezon真空油脂？

卓越的性能可满足于很宽的真空范围无硅，高抗蠕变

可选不同的产品以适用于很宽的温度范围稳定，化学惰性，无毒

强吸收特性，确保强大的吸气特性

专门为低温定制一款，最低温度可达-269 易于使用和擦除

有着良好的记录，被美国航天局、北约、美国和英国等地区使用10年保存期限

使用apiezon

真空油脂的客户包括美国宇航局，波音公司，洛克希德·马丁公司，霍尼韦尔公司以及主导的大学和研究机构。apiezon润滑脂被指定用于数以百计的不同的产品和研究项目中。

type类型	property特性	application使用建議
apiezon l	超高真空油脂，不含硅及卤素ultra high vacuum grease, silicone & halogen free	具有很高的抗蒸气压力能力，是理想的、一般用途真空润滑脂和玻璃接合密封剂；但不建议使用在35 以上的地方
apiezon m	高真空油脂，不含硅及卤素high vacuum grease, silicone & halogen free	一般用途润滑脂，用于要求适度蒸气压力的系统，例如实验室真空系统或一般o-ring密封；但不建议使用在35 以上的地方
apiezon n	低温高真空油脂，不含硅及卤素cryogenic high vacuum grease, silicone & halogen free	特殊的添加剂形成橡胶状的强韧特性，可吸收器物间的震荡，保护玻璃的接合处，防止碎裂；但不建议使用在35 以上的地方
apiezon t	中温度真空油脂，不含硅medium temperature vacuum grease, silicone free	可使用在较宽的温度范围；能吸收器物间的震荡，是理想的、玻璃接合密封剂；不会溶解在有机溶液中，易于从金属和玻璃表面被溶剂清洗掉，并吸走油污
apiezon h	高温真空油脂，不含硅high temperature vacuum grease, silicone free	可使用在很宽的温度范围；是稳定、惰性、无毒的碳氢化合物润滑脂；具有很高的传热功能，能防止操作机件过热；并能吸走金属和玻璃表面的油污
apiezon ap101	防黏真空油脂，不含硅anti seize vacuum grease, silicone free	可使用在很宽的温度范围；具有持久的润滑能力，是实验室常用性能优良的多功能润滑脂，可使活塞和阀门工作自如，并可起到防腐蚀作用；易于用清洁剂洗走，并吸走油污
apiezonap100	超高真空润滑脂，不含硅ultra high vacuum lubricating grease, silicone free	具有极强的润滑能力；适合马达和变速箱的润滑，可减小这些部件的磨损和腐蚀，在高负载情况下润滑效果尤为显著；防止玻璃接头、活塞或阀门被卡死以及小金属紧固件的腐蚀；可用热水及清洁剂轻易洗走；但不建议使用在35 以上的地方

规格	ap101	ap100	h grease	l grease	m grease	n grease	t grease
model型号	ap101	ap100	h grease	l grease	m grease	n grease	t grease
主要用途main areas of application	一般 general purpose	润滑 lubricating	高温 high temperature	高真空度 high vacuum	一般真空度 general vacuum	低温 cryogenic	中温 medium temperature
工作温度范围working temperature range, ° c	-40 to 180	10 to 30	-10 to 240	10 to 30	10 to 30	-269 to 30	10 to 120
熔点melting point- astm.d 566-02, ° c	>200	42 to 52	does not melt	42 to 52	40 to 48	42 to 52	112 to 137
蒸汽压vapour pressure, @ 20 ° c, torr	<1.0 x 10 ⁻⁵	7.0 x 10 ⁻¹¹	1.7 x 10 ⁻⁹	7.0 x 10 ⁻¹¹	1.7 x 10 ⁻⁹	6.0 x 10 ⁻¹⁰	4.6 x 10 ⁻⁹
相对密度relative density @20 ° c	0.981	1.042	0.918	0.896	0.894	0.911	0.912
平均分子量average molecular weight	n/a	n/a	n/a	1300	950	n/a	n/a
耐辐射radiation resistant	* n/r	* n/r	* n/r	yes	yes	* n/r	* n/r
润滑性四球试验lubricity 4 ball test – astm.d 2596(ip 239/97), kg	450	450	250	150	140	150	250
放气特性outgassing characteristics – astm.e 595-93 (2003) e1tmlcvcm	n/an/a	<1%<0.1%	<1%<0.1%	<1%<0.1%	n/an/a	<1%<0.1%	n/an/a
热膨胀系数coefficient of expansion per ° c over 20-30 ° c	0.00066	n/a	0.00077	0.00076	0.00075	0.00072	0.00073
热导率thermal conductivity, @20 ° c, w/m ° c	n/a	n/a	0.216	0.194	0.194	0.194	n/a
熔解潜热latent heat of fusion, cal/g	n/a	n/a	n/a	15.1	18.7	15	n/a
熔融峰fusion	n/a	n/a	n/a	32	34	31	n/a

peak, ° c							
电场强度electrical strength, v/mil (0.001)	n/a	n/a	800	730	850	820	730

以上是英国apiezon真空油脂Im n t h ap101 ap100真空润滑脂的详细信息，如果您对英国apiezon真空油脂Im n t h ap101 ap100真空润滑脂的价格、厂家、型号、图片、规范、规格、原理有疑问，或需要详细报价单、宣传册、中英文产品说明书，请点击我公司网站www.sanya1718.com，或来电垂询13613020727

本产品的加工定制是否，品牌是其他，型号是AP11050G，用途是真空润滑脂