

供应LED背光源透镜专用胶，强度高，新懿技术品牌

产品名称	供应LED背光源透镜专用胶，强度高，新懿技术品牌
公司名称	东莞市新懿电子材料技术有限公司
价格	450.00/支
规格参数	品牌:新懿技术 型号:SCT3105 粘度:60000 ± 10
公司地址	广东省东莞市大朗镇创意产业园B栋501
联系电话	0769-38862382 18825805993

产品详情

一．产品简介及用途新懿sct 3105为单组份低温快速固化改良型环氧树脂胶粘剂。能在较低温度，短时间内快速固化。在多种不同类型的材料之间形成极佳的粘接力。产品工作性能优良，具有较高的储存稳定性，同时本产品适当的条件下可以进行返修。本产品尤其适用于低温固化制程，主要用于粘接热敏感性元器件，适用于记忆卡、ccd/cmos等产品，亦可用于pcba组装中各类主动和被动元器件的粘接、补强等；特别适用于led背光源。二．固化前材料特性化学类型改性环氧树脂外观白色粘稠液体比重（25℃，g/cm³）1.6粘度60000 ± 10%固化损失@80℃，tga,w1%<0.5适用期@25℃ 天7三．贮存条件-20℃ 温度下，可存放6个月。2-8℃ 温度下，可存放3个月。四．固化条件推荐的固化条件75℃ × 5-10min固化条件60℃ × 25-35min备注: 粘接部位可能需加热到一定的时间以便能达到固化的温度。固化条件会因不同的装置而不同。固化后材料典型性能（试样在60℃ 下固化30min）。五．固化后材料性能及特性剪切强度，astm d1002,mpa14.5固化体积收缩率，%4.3固化线性收缩率，%1.5硬度，astm d2240,邵氏d85东莞市新懿电子材料技术有限公司地址：东莞大朗镇碧水天源大道新园一路6号b栋办公楼 b501电话：技术服务：传真：网址：www.1tds.com热膨胀系数um/m/℃ astm e831-86< tg 24> tg 185玻璃化转化温度50吸水率（24hrs in water@25℃），%0.13室内蒸馏水浸泡24小时拉伸强度，adtm d638,mpa12.5拉伸强度，adtm d638,mpa47.3介电常数和介质损耗iec 60250常数损耗1khz5.450.0381mz4.410.056体积电阻率，iec60093. 1cm9.1 × 10¹³表面电阻率，c60093. 2.0 × 10¹⁵六．使用指南：请在室温下使用，防止高温。产品从冷库（冰箱）中取出后，避免立即开封，应先在室温下放置至少4小时后再开封使用。七．贮存条件除标签上另有注明，本品的理想贮存条件是在-20℃（±5℃）下将未开口的产品冷藏于干燥的地方。为避免污染原装胶粘剂，不得将任何使用过的胶倒回原包装内。注意事项：对皮肤和眼睛有刺激性。万一进入到眼睛里，用水清洗15分钟，如有不适并就医。如果接触到皮肤，用肥皂水清洗。发生皮肤过敏，应该减少接触并就医。本品应放置在小孩触摸不到的地方。