

黑马js聚合物水泥防水涂料

产品名称	黑马js聚合物水泥防水涂料
公司名称	巴东新黑马新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:黑马 型号:js-11A型
公司地址	巴东县野三关镇劝农亭社区十组13号
联系电话	13421966268 15926120688

产品详情

产品名称：黑马 js-ii a型聚合物水泥防水涂料

产品型号：js-ii a 型

产品规格：5kg,8kg,18kg,25kg,50kg

产品用途：建筑物以及多孔材料砌体的防水、防潮、防渗漏

出品单位：巴东新黑马新型建材有限公司

一、产品简介 黑马聚合物水泥防水涂料（js-ii a型）是以特定的高性能聚合物乳液为主体，配合一定比例的水，经固化后形成的橡胶状防水膜，具有优良的粘结性、抗渗性、抗裂性、耐久性，且施工方便。

二、用途 1. 广泛用于外墙、厕浴厨间、水池、地下室、屋面及其它建筑物的防水、防渗漏、防潮等工程。
2. 用于加气混凝土、空心砖等多孔材料砌体的防渗漏、防潮。

三、主要技术性能（执行标准：gb/t23445-2009国家标准）



序号	试验项目		技术指标 型
1	固体含量/ %		70
2	拉伸 强度	无处理/mpa	1.8
		加热处理后保持率/%	80
		碱处理后保持率/%	70
		浸水处理后保持率/%	70
3	断裂伸长率	无处理/%	80
		加热处理/%	65
		碱处理/%	65
		浸水处理/%	65
4	低温柔性 (\varnothing 10mm棒)		-----
5	不透水性 (0.3 mpa/30min)		不透水
6	潮湿基面粘结强度/mpa		0.7
7	抗渗性 (砂浆背水面) /mpa		0.6

四、使用方法 1.

基层处理：基体表面应平整结实，无蜂窝、麻面，无尘土和油污，阴阳角做成弧形；施工前对基层缺陷部位要

涂料施工： (1) 配料，按hb乳液胶：水泥=1：(0.9~1.0)的重量比搅拌均匀。

(2) 根据工程设计要求的厚度，可涂刷2~3遍。

(3) 施工时可用刷涂、滚涂或刮涂。每涂一遍，要待涂层表干后(约1~2h)，再涂下一遍。

3. 增强处理：防水层如需增强，可采用无纺布或无碱玻纤布作胎体进行增强。 4. 用量：1-2kg/m

五、注意事项 1. 黑马乳液胶在使用前应搅拌均匀。 2. 水泥为p.042.5级及以上普通硅酸盐水泥。

3. 施工温度应在5 以上，雨天和0 以下不宜施工。 4. 黑马乳液胶应贮存在阴凉处,保存期12个月