

众光耐酸砖厂家，耐酸瓷板，耐酸瓷砖公司

产品名称	众光耐酸砖厂家，耐酸瓷板，耐酸瓷砖公司
公司名称	焦作市众光耐酸瓷业有限公司
价格	2.20/块
规格参数	品牌:众光 型号:200*200mm 产地:河南省焦作市修武县
公司地址	河南省焦作市修武县国土资源局北一公里
联系电话	0391-7134888 15138850888

产品详情

耐酸砖产品特性：

- 1、具有耐酸度高、耐温耐酸效果好，吸水率低、在常温下不易氧化、不易被介质污染等性。
- 2、除氢氟酸以及热磷酸外，对湿氯、盐水、盐酸、硫酸、硝酸等酸类以及在常温下的任何浓度的碱类均有优良的抗腐蚀作用。

铺贴耐酸瓷砖使用说明

- 1、用草酸清洗混凝土表面，达到酸碱中和；
- 2、铺贴耐酸瓷砖：一般用呋喃树脂胶泥，环氧树脂胶泥，耐酸水泥铺贴。

- 3、铺贴耐酸瓷砖，砖与砖的间缝为：

150x150x15/20间缝约为8~10mm,填缝剂15kg。

195x195x15/20间缝约为13~15mm,填缝剂18kg。

300x300x15 间缝约为15~18mm,填缝剂 20kg。

150x75x15/20 间缝约为8~10mm,填缝剂 21kg

以上间缝可用呋喃胶泥，环氧胶泥勾平为宜。

- 4、铺贴完毕牢固后，用草酸清刷表面，以助于牢固耐久

5、铺贴前可做样板实验。。

耐酸砖的化学性能(%)：

sio2

al2o3

k2o

na2o

cao

mgo

feo

耐酸度

69.8

22.5

2.7

0.95

0.82

0.12

0.49

99.8

耐酸砖的主要技术指标：

项目

单位

指标

标准

体积密度

g/cm3

2.31-2.4

gb/t8488-2008

吸水率

%

2.0

99.8

抗弯强度

mpa

58.8

抗压强度

120

0热稳定性

130 -20

一次不裂

备注：可根据客户提供的产品图纸、技术资料生产