

东莞环氧自流平地板漆

产品名称	东莞环氧自流平地板漆
公司名称	东莞市荣浩地板有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	品牌:耐力
公司地址	东莞市樟木头镇圩镇泰安路荔园3号之1铺
联系电话	0769-87706045 13794925909

产品详情

东莞环氧自流平地板漆由荣浩公司提供；东莞市荣浩地板有限公司是一家专业生产销售停车场地坪漆（地板漆）、防静电地坪漆（地板漆）、丙烯酸球场地坪、水泥地坪漆（地板漆）材料的专业公司；提供地坪漆（地板漆）工程报价，每平方米价格包括设计方案、材料、施工、保养。由于荣浩地坪漆（地板漆）生产厂家生产的停车场地坪漆（地板漆）、防静电地坪漆（地板漆）、丙烯酸球场地坪、水泥地坪漆（地板漆）材料价格优惠、质量稳定，受到广大客户的一致好评！

东莞地坪漆 东莞环氧地板漆 东莞自流平地板漆 东莞环氧树脂地板漆采用一次性涂覆工艺，不管有多大的面积，都不存在连接缝，而且还是一种无灰尘材料，具有附着力强，耐磨擦，硬度强等特点，目前已在国内广泛使用。环氧（地坪漆（地板漆））地板漆可分为溶剂型和无溶剂型两种。溶剂型环氧地坪涂料在生产、施工和固化过程中会排放一定量的挥发性有机物（VOC），但成本比较低；而无溶剂环氧地坪涂料符合环保理念，无挥发性有机物排放。被广泛用于现代工业地坪的涂饰中。

东莞地坪漆 东莞环氧地板漆 东莞自流平地板漆 东莞环氧树脂地板漆施工步骤：一、基面处理

- 1、基础素地以水泥粉光面或磨石地为准。
- 2、素地需养护 28 天以上，水份需 8%

以下方可施工素地如有不平或空鼓需加以除去。

- 3、清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。
- 4、彻底清除表面的油污，用克油王清洗剂处理。
- 5、清除积水，并使潮处彻底干燥。
- 6、表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。
- 7、平整的表面允许空隙为 2 ~ 2.5mm，含水量在 6% 以下，PH 值 6 ~ 8。
- 8、地坪表面的打毛，需用无尘打磨机来完成，并用吸尘器彻底清洁。
- 9、用环氧砂浆补平地面。
- 10、对地坪表面的孔洞和明显凹陷处应用腻子来填补批刮，实干后，打磨吸尘。
- 11、施工前需保持施工素地之干燥和清洁。

二、涂饰环氧树脂底漆涂料

在处理清洁、平整的砼表面，采用刮涂或辊涂，环氧封闭底涂料一道。

三、批刮环氧树脂批涂材料

- 1、在实干(25℃，约4小时)以后的底漆表面采用两道批刮腻子的方法，以确保地坪的耐磨损、耐压性、碰撞、水、矿物油、酸碱溶液等性能，并调整地面平整度。
- 2、用 100 ~ 200 目的石英砂和环氧批刮料，作为第 1 道腻子，要充分搅拌均匀、刮平，此道主要用于增强地面的耐磨及抗压性能。
- 3、用 200—270 目的石英砂和环氧批刮料，作为第 2 道腻子，要充分搅拌均匀、刮平，此道主要用于增强地面的耐磨及平整度。
- 4、两道腻子实干以后，如有麻面、裂缝处应先进行修补，然后用打磨机进行打磨，使其平整，并吸尘清洁。

四、涂饰地板漆中间层

- 1、在打磨、清洁后的腻子表面上(20℃，24小时)用环氧地坪涂料涂饰中间层，涂饰方法可用刷涂、批刮。

2、此遍可使地面更趋于平整，更便于发现地面仍存在的缺陷，以便下一面层施工找平。

五、涂饰环氧树脂地板漆面层

在中涂层实干后，进行环氧地坪漆（地板漆）面层涂装，涂装方法用批刮或用滚筒涂刷。

东莞地坪漆 东莞环氧地板漆 东莞自流平地板漆 东莞环氧树脂地板漆注意事项：

- 1、施工现场的环境温度应高于5℃，相对湿度小于85%时方能施工。
 - 2、施工者应做好施工部位、时间、温度、相对湿度、地坪表面处理、材料等实际记录，以备查考。
 - 3、由于地板漆中各成分的比重差异，配比前要将桶内涂料全部搅拌均匀。
 - 4、地坪漆（地板漆）材料要现用现配，配好的地板漆要在30分钟内用完。
 - 5、地坪漆（地板漆）只有在底漆、中涂、面漆配套涂装并达到保养期后才能体现它的性能。
 - 6、地板漆施工现场严禁明火，应有良好的通风和采取可靠的安全防范措施。
 - 7、配料要注意清洁，避免杂质混入。施工设备和工具要保持洁净。
- 以上是东莞环氧自流平地板漆的详细信息，由荣浩地坪漆（地板漆）材料厂家提供，如果您还想对寮步地坪漆多少钱一平方、石碣地板漆多少钱一平方、大朗防静电地坪漆价格的了解，请与荣浩地坪漆（地板漆）材料厂家进行联系，获取寮步地坪漆多少钱一平方、石碣地板漆多少钱一平方、大朗防静电地坪漆价格的更多信息。