

# 真空导入不饱和树脂

产品名称	真空导入不饱和树脂
公司名称	达森（天津）材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:达森 型号:6866VPC *.*.*
公司地址	天津市滨海新区轻纺经济区纺五路36号
联系电话	022-84364178/84364176 18002165079

## 产品详情

用 途：

- 1.真空灌注工艺。
- 2.RTM工艺。

规 格

外状 蓝色微浊

苯乙烯含量, % 39-45

粘度-Brookfield at 25 140-200

( spindle #2, at 60rpm, cps )

酸价, mg KOH/g resin 10-23

硬化特性:

25 , 常温硬化, 1.5 % MEKPO (55%)

胶化时间, 分 40-60 '

最小硬化时间, 分 74 '

最高发热温度, 148.6

一般特性

(仅供参考用)

机械强度:

注塑品, DSCLB-6866VPC

Barcol (934-1) 硬度 45

拉伸强度, Mpa (ASTM D 638) 60

伸长率, % (ASTM D 638) 2.3

弯曲强度, Mpa (ASTM D 790) 120

弯曲弹性模量, Mpa (ASTM D 790) 3000

热变形温度, (ASTM D 648) 70

积层品,

弯曲强度,Mpa 300

弯曲弹性模量,Mpa 13000

贮存注意事项：

以上数据仅供参考，请根据实际情况进行调整使用；贮存时间低于25 可达3个月，但随温度升高而缩短，且应避免热源如日光直接照射、蒸气管等。为避免湿气混入及单体之挥发，容器须保持密封，以保证使用。