

# 真空导入树脂

产品名称	真空导入树脂
公司名称	达森（天津）材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:达森 型号:6610VP **.**
公司地址	天津市滨海新区轻纺经济区纺五路36号
联系电话	022-84364178/84364176 18002165079

## 产品详情

特 长：

1.机械强度佳。

2.高冲击强度。

3.耐热性高。

4.玻璃纤维含浸性佳, 浸润快且不会浮纤白化。

5.适合厚的积层。

用 途：

1.真空灌注成型工艺。

## 规格

外状 蓝色微浊

苯乙烯含量, % 39-45

粘度-(dpa.s)Brookfield at 25 170-240

酸价, mg KOH/g resin 7-13

硬化特性:

25 , 常温硬化, 1.5 % MEKPO (55%)

胶化时间, 分 40-60 '

最高发热温度, 110

一般特性

(仅供参考用)

机械强度:

注型品, DSYDB-6610VP

Barcol (934-1) 硬度 ( JIS K 6919) 41

拉伸强度, Mpa (JIS K 7113) 71

拉伸弹性率, % (JIS K 7113) 3.2

拉伸伸长率, % (JIS K 7113) 4.9

弯曲强度, Mpa (JIS K 7203) 117

弯曲弹性率, Mpa (JIS K 7203) 3.4

抗冲击强度  $\text{KJm}^2$  (JIS K 6911) 13.0

热变形温度, (JIS K 6919) 90

吸水率 ( 25 -4hr)% (JIS K6919) 0.24

煮沸吸水率 ( 100 -2hr)% (JIS K6919) 0.59

硬化条件：固化剂(55%MEKPO) 1.0PHR、6%Co-Naph 0.5PHR

20 下固化 24小时, 50 温度下后固化 16小时

贮存注意事项：

以上数据仅供参考，请根据实际情况进行调整使用；贮存时间低于25 可达6个月，但随温度升高而缩短，且应避免热源如日光直接照射、蒸气管等。为避免湿气混入及单体之挥发，容器须保持密封

, 以保證使用。