

# 中兴化成ASF-118A FR

产品名称	中兴化成ASF-118A FR
公司名称	昆山腾尔辉电子科技有限公司
价格	2.00/卷
规格参数	品牌:腾尔辉 型号:ASF-118A FR
公司地址	苏州昆山市衡山路35号
联系电话	051250157678 18914977705

## 产品详情

产品名称：

中兴化成ASF-118A FR

产品型号：产品价格：产品分类：

高温胶带 > 铁氟龙胶带

产品详细信息

以高强度,低伸展率的氟树脂薄膜为基材产出,ASF-110 FR和ASF-115比拉伸强度还优异的绿色氟树脂粘胶带。

用途

挤压层压复合膜设备滚筒表面包覆，捆束电线用，绝缘包覆，磨耗面的内衬等

特长

最高使用温度+250度。表面具有优异的非粘着性、剥离性、滑动性。还具有优秀电气绝缘性,耐药品性。 ASF-110 FR,ASF-115比,经方向的拉伸强度更强,伸展率少的粘胶带。

一般尺寸表

平均厚度 ( mm )	宽度 ( mm )	长度 ( m )	最高使用温度 ( )
0.1	25,34,38,50,75,100	33	250

### 一般特性表

制品号码	平均厚度 ( mm )	拉伸强度 ( N/25mm )	伸展 ( % )	粘着力 180 ° 剥离 ( N/25mm )	绝缘破坏电压 只是基材 ( kV )
AGF-100 FR	0.13	360		9	6
	0.15	780		13	5
	0.18	540		11	6
	0.30	1220		14	6
AGF-100A	0.13	360		10	6
AGF-500-3	0.13	400		11	5
AGF-500-6	0.18	730		13	5
AGB-100	0.13	400		11	
	0.18	730		13	
AGB-500-6	0.18	730		13	
ASF-110 FR	0.08	70	180	7	10
	0.13	160	180	8	15
	0.18	250	180	9	18
	0.23	340	180	10	21
ASF-115	0.08	100	120	8	10
ASF-116F FR	0.04	40	110	3	5
ASF-118A FR	0.10	220	70	7	10
API-114A	0.06	150	70	6	7
	0.08	240	70	8	10
AUE-112B	0.30	400	360	10	25
试验方法 *	-	J I S - L -1096	J I S - L -1096	J I S - C -2107	J I S - C -2107

上列图标数值是测定值，不是规格值。\*拉伸强度,伸展率试验的试验方法。

ASF-110FR、ASF-115、ASF-116F FR、ASF-118A FR、AUE-112B : JIS-K-7137-2、API-114A : JIS-C-2107