

SPCD进口冷轧带

产品名称	SPCD进口冷轧带
公司名称	东莞市精选合金制品有限公司
价格	6.90/千克
规格参数	品牌:进口 型号:SPCD
公司地址	东莞市长安镇咸西社区竹山街五巷2号一层101铺
联系电话	0769-85073210 13662829923

产品详情

标准:ASTM, DIN, GB, JIS 厚度:0.08mm-2.5mm 原产地:中钢,日本。美国 技术:冷轧 表面处理:抛光
应用:切削刀具, 弹簧, 门锁和钥匙, 汽车零部件

宽度:6mm-1000mm 长度:卷料

供应尺寸: 1)厚度: 0.08mm to 2.5mm, 厚度公差: +/- 0.02mm 2) 宽度: 6mm to 600mm, 宽度公差:
+/-0.1mm 3)长度:现货或定制的长度

我们还可以提供其他材料等级和尺寸根据客户的需求

合金结构钢制造 -冷轧、纵切边缘加工 -热处理:退火、回火、淬火 -冷精加工和抛光

牌号	C	Si	Mn	P	S	抗拉强度Mpa	伸长率%

SPCC	0.12	0.05	0.05	0.035	0.035	270	20
SPCD	0.10	0.03	0.45	0.030	0.035	270	28
SPCE	0.08	0.03	0.40	0.025	0.030	270	35
Q195	0.06~0.12	0.30	0.25~0.50	0.045	0.050	315-430	33
Q215	0.09~0.15	0.30	0.25~0.55	0.045	0.050	355	13
Q235A	0.14~0.22	0.30	0.30~0.65	0.45	0.50	375-500	21
DC01	0.12	---	0.60	0.04	0.045	270	~ 410
St13	<0.08	---	<0.45	<0.030	<0.0255	270~370	32.0

1.ST12是普通冷轧钢，ST13冲压级冷轧钢，ST14是深拉伸级的 ST15 低碳超深冲级 ST16 是超低碳超深冲级

ST12等同于DC01,SPCC

ST13等同于DC03,SPCD

ST14等同于DC04,SPCE,08AL

ST15等同于DC05,SPCF

ST16等同于DC06,SPCE-T 2.日本钢材（JIS标准系列）的一种钢材牌号，表示深冲用冷轧碳素钢板及钢带（卷），适合用于深冲拉伸用途

SPCE有拉伸的深冲用途，深冲性能高于SPCC和SPCD，不涉及拉伸冲制的冲压可以选用SPCD或SPCC，深冲的可以用SPCE或SPCF、SPCG3.Q215特点：

具有高的塑性、韧性和焊接性能，良好的压力加工性能，但强度低。

用于制造地脚螺栓、犁铧、烟筒、屋面板、铆钉、低碳钢丝、薄板、焊管、拉杆、吊钩、支架、焊接结构等。

4.Q235用途：

1、大量应用于建筑及工程结构。用以制作钢筋或建造厂房房架、高压输电铁塔、桥梁、车辆、锅炉、容器、船舶等，

也大量用作对性能要求不太高的机械零件。C、D级钢还可作某些专业用钢使用。

2、可用于各种模具把手以及其他不重要的模具零件。

3、采用Q235钢做冲头材料，经淬火后不回火直接使用，硬度为36~40HRC，解决了冲头在使用中碎裂的现象。

包装：

精选公司提供标准海运包装到世界各地的客户，通常将材料装在束，包裹塑料袋，固定钢带，然后置于容器中的钢丝固定。

所有这些包装细节都确保您的货物安全，我们也接受定制为您的特殊要求。请随时与我们联系。