

硬地丙烯酸球场施工工艺

产品名称	硬地丙烯酸球场施工工艺
公司名称	广州市德海体育设施有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:dehai
公司地址	广州市花都区新华镇曙光路都汇城商务中心630
联系电话	020-29079355 13825015718

产品详情

硬地丙烯酸施工方案

一、素地处理

- 1、基础素地以水泥粉光面或磨石地为准；
- 2、素地需养生28天以上，水份需8%以下方可施工素地如有不平或空鼓需加以除去；
- 3、用丙烯酸砂浆补平地面；
- 4、素地之油污需澈底清洗干净；
- 5、施工前需保持施工素地之干燥和清洁；

二、底漆层

底漆比例：a料1：水5

- 1、施工前需保持干净如有杂物粘附需清除依照正确比例将主剂及水混合，充分搅拌；
- 2、需视地面情况调整适当粘度混合完成材料需2小时以内施工完成；
- 3、底涂层养生硬化时间约2小时以上。

三、中涂层 施工2次

中涂比例：主料1：石英砂1：水适量1（方便施工为可）温度低于20°建议加1：0.2的水泥

- 1、施工前需要保持干净如有杂物粘附需清除依照正确比例将主剂&石英砂&水混合，充分搅拌；
- 2、使用镘刀将材料均匀涂布；
- 3、混合完成材料需60分钟以内施工完成；
- 4、中涂层养生硬化时间约4小时以上。
- 5、视实际需要施工数道要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准

四、面涂覆盖层

面漆覆盖层比例：主料1：石英砂0.5：水适量0.5（方便施工为可）

- 1、依照正确比例将主剂&石英砂&水混合，充分搅拌；
- 2、使用批刀将材料涂布均匀；
- 3、混合完成材料需30分钟内施工完成；
- 4、批土养生硬化时间约4小时以上；
- 5、视实际需要施工数道要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准。

五、面涂强化层

面漆强化层比例：主料1：水适量0.3（全部用料在一个容器里面搅拌，避免色差）

- 1、施工前需保持干净如有杂物粘附需清除；
- 2、使用前主剂先搅拌均匀；
- 3、依照正确比例将主剂&水混合，充分搅拌以避免色差；
- 4、使用先用镘刀将材料均匀涂布然后用滚筒滚涂均匀
- 5、施工交接处需做好交接处理；
- 6、施工完成后，24小时后方可上人，72小时后方可重压（以25°为准，低温时开放时间需适度延长）

划线漆可以适量加水用美纹纸贴住用羊毛刷刷涂即可！

德海体育专业生产及销售各类运动球场材料、跑道材料、体育器材、地坪材料、pvc运动地板，丙烯酸材料运动地面地板、硅pu球场、透气型塑胶跑道、混合型塑胶跑道等一应俱全，以及提供专业的建设施工技术支持！

有意者请联系：谢先生 13825015718 13802532030

全国服务热线：400 6262 071

固话：020 29079355 qq：136168670

e-mail:xietao@dhtiyu.com

公司网址：www.dhtiyu.com <http://www.dehaitiyu.com/>