

黑马聚合物工程防水涂料JS-III

产品名称	黑马聚合物工程防水涂料JS-III
公司名称	巴东新黑马新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:黑马 型号:JS-III
公司地址	巴东县野三关镇劝农亭社区十组13号
联系电话	13421966268 15926120688

产品详情

产品名称：黑马 JS- III 型聚合物水泥防水涂料

产品型号：JS- III 型

产品规格：

产品用途：建筑物以及多孔材料砌体的防水、防潮、防渗漏

出品单位：巴东新黑马新型建材有限公司

一、产品简介 黑马聚合物水泥防水涂料(JS- III 型)是以特定的高性能聚合物乳液为主体，配一定比例的助剂和填料。本产品具有优良的潮湿面粘结强度、抗渗性和耐水性。产品符合国家标准，本品为双组份。

二、用途 本产品适用于工业及民用建筑工程的防水、防渗漏等工程，如地下室、水池、厕浴厨间、屋面。

三、主要技术性能（执行标准：GB/T23445-2009国家标准）

序号	试验项目	技术指标 型
----	------	--------

1	固体含量/%		70
2	拉伸 强度	无处理/MPa	1.8
		加热处理后保持率/%	80
		碱处理后保持率/%	70
		浸水处理后保持率/%	70
3	断裂伸长率	无处理/%	30
		加热处理/%	20
		碱处理/%	20
		浸水处理/%	20
4	低温柔性 (Ø10mm棒)		-----
5	不透水性 (0.3 MPa/30min)		不透水
6	潮湿基面粘结强度/MPa		1.0
7	抗渗性 (砂浆背水面) /MPa		0.8

四、使用方法 1.

基层处理：基体表面应平整结实，无蜂窝、麻面，无粉尘和油污，阴阳角做成弧形；施工前对基层缺陷部位要
涂料施工：

(1) 配料，按胶液：粉料=1：(0.8~1.0)的重量比搅拌均匀。

(2) 根据工程设计要求的厚度，可涂刷2~3遍。

(3) 施工时可刷涂、滚涂或刮涂。每涂一遍，要待涂层干燥成膜后(约1~2h)，再涂下一遍。 3. 用量

五、注意事项 1. 胶液在使用前应搅拌均匀。 2. 水泥为P.042.5级及以上普通硅酸盐水泥。

3. 施工温度应在5 以上，雨天和0 以下不宜施工。 4. 胶液应贮存在阴凉处,保存期6个月。