UV面电镀面油墨橡胶印刷油墨

产品名称	UV面电镀面油墨橡胶印刷油墨
公司名称	清远市艾门化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ACOAMEN 型号:ALARATE
公司地址	清远市清城区人民三路三十二号清远义乌商贸城A幢三层3-397号（一址多照）
联系电话	0763-3350486 13826039711

产品详情

ALABINE SVB系列特种IMD油墨

ALABINE SVB系列油墨由特种树脂、超细颜填料等配制而成。该产品色彩细腻，流平性和印刷性非常优秀，后加工适应性也特别理想，如冲压、钻孔、切割等；涂膜耐酒精耐化学溶剂耐蒸煮。

推荐应用：加硬PC，加硬PMMA，UV漆面，电镀面，金属材料，石头，大理石，玻璃；视窗屏，手机按键，手机壳等

操作建议：印前用ALATIVE SC5清洗印件表面，确定无尘、无油脂；用3-20%的ALATIVE SR6将产品稀释至需要稠度（调节油墨干燥速度，可以配合适量的ALATIVE RR6或ALATIVE SF3），添加15-25%（对总量）ALATIVE SN10活化剂，与油墨充分混合；即可印刷。

网纱：70T至180T

干燥：自然风干，12至24小时；或120-150°C烘干，约40分钟。

清洗：用ALATIVE SC6清除污点和不良印刷；用ALATIVE CC6清洗网板。

颜色&包装：颜色四十二种颜色供选择，并专业调色；包装1千克/罐、5千克/桶、20千克/桶

ALARATE BN系列橡胶油墨

ALARATE (ALATHER) BN系列油墨由疏水性优秀的树脂、优质的颜填料配制而成。该产品附着力极佳，遮盖力高；涂膜柔软性非常好，抗拉伸能力强，耐水洗，可折叠。

推荐应用：PA（Polyamide Fiber）、PU、PET、PVC、手感橡胶等；皮革、防水尼龙、帆布、牛津布、织带、唛头、不干胶、卡片、喷涂手感橡胶的塑料制品等

操作建议：印前用ALATIVE SC7清洗印件表面，确定无尘、杂质；用3-20%的ALATIVE SR6将产品稀释至需要稠度，即可印刷（调节油墨干燥速度，可以配合适量的ALATIVE RR6或ALATIVE SF3）。添加15-25%的ALATIVE SN13活剂化剂，可以有效提高涂膜附着力和硬度。

网纱：70T至180T

干燥：自然风干15至30分钟，或60°C烘干，约10分钟（不添加活化剂）；自然风干12-24小时；或者70°C烘干，约50分钟（添加活化剂）。

清洗：用ALATIVE SC6清除污点和不良印刷；用ALATIVE CC6清洗网板。

颜色&包装：颜色四十二种颜色供选择，并专业调色；包装1千克/罐、5千克/桶、20千克/桶