黄色和纸胶带 3M244胶带替代品 装修喷涂用

产品名称	黄色和纸胶带 3M244胶带替代品 装修喷涂用
公司名称	东莞市雄飞电子材料有限公司
价格	3.90/平米
规格参数	品牌:雄飞 型号:2502/2828/XG01/LJ01/HLJ01 母卷规格:0.83/0.93*2000M/支
公司地址	东莞市高埗镇下江城一村工业区
联系电话	86-0769-23627480 13652472756

产品详情

可用于装修喷涂遮盖保护黄色和纸胶带，另也可以替代3m244胶带

共有5款，分别如下：

高温胶带技术参数

高温胶带型号：2502#

宽度（mm）：25

长度（m）：30

厚度（mm）：0.07/0.08

颜色：黄色

初粘力（钢球号/25mm）：10±2

保持力（h/25mm）：3±0.5

粘着力（初期/后期，n/25mm）：3/4

张力强度(n/25mm)：45/50

断裂伸长率（%）：12

耐温性：up to 100℃

表面折皱率：19.5%

储存环境：25°C、65%r.h

材质：美纹纸基材，环保水胶。产品高粘力，剥离力、耐酸碱、耐溶剂、持粘性强，采用上等环保水胶精制而成。不变色，不变质，耐高低温（-10°C~100°C），抗老化，环保，符合欧盟国家包装材料标准，适用于包装/装修行业，电子产品粘接等。

.....

产品信息			
类别：	高温和纸胶带	**型号：2828#**	
胶带组成：	离型剂：表面活性剂　基材：和纸　胶粘剂：丙烯酸压敏胶粘剂		
性能指标：			
指标	单位	标准	检测
总厚度	μm	80±5	gb/t 712
初粘性（滚球法）	钢球号	10#	gb/t 485
180°剥离强度（对不锈钢板）	kn/m n/25mm	≥0.12 ≥3.0	gb/t 279
持粘性（对不锈钢板）	h	≥3	gb/t 485
拉伸强度	kn/m n/cm	≥2.0 ≥20	gb/t 775
抗水性和抗溶剂性	/	良好	
户外使用时间	天	14天	

耐温性	120度/h	1h	

特 性： 具有抗水性、耐溶剂性、快速粘贴、容易剥离、手撕易断、书写方便等特性；

用 途：
适用于电子、家俬、办公家具、木器、乐器、运动器材、建筑装璜、室内、外涂装、金属、橡胶、塑胶等部件
护.

颜 色： 黄色

运输及储存：
半产品在搬运、贮存时应保质竖放，并避免出现挤压胶面现象；
产品应保持原包装并储存在阴凉干燥的环境下，避免阳光照射、冷冻和高温；在温度20°C～30°C，湿度50%～7
质期为6个月

使用注意事项：被粘表面应清洁、干燥、无油脂或其他污染

其 它： 符合欧盟rohs指令的要求

：

本产品的性能指标是根据国标检测的结果，在实际使用中，因使用环境、基材、方法等不同，产品所表现出的
出现各种差异，请务必在试用合格后再做大批量使用。

.....
.....

产 品 信 息

类 别：	高温和纸胶带	**型 号:xg01#**
胶带组成：	离型剂：表面活性剂　基 材：和纸　胶粘剂：丙烯酸压敏胶粘剂	

性能指标：

指 标	单 位	标 准	检测
总厚度	μm	80±5	gb/t 712

初粘性（滚球法）	钢球号	10#	gb/t 485
180°剥离强度（对不锈钢板）	kn/m n/25mm	≥0.12 ≥4.0	gb/t 279
持粘性（对不锈钢板）	h	≥4	gb/t 485
拉伸强度	kn/m n/cm	≥2.0 ≥25	gb/t 775
抗水性和抗溶剂性	/	良好	
户外使用时间	天	90天	
耐温性	150度/h	2h	

特 性： 具有抗水性、耐溶剂性、快速粘贴、容易剥离、手撕易断、书写方便等特性；

用 途：

适用于电子、家俬、办公家具、木器、乐器、运动器材、建筑装璜、室内、外涂装、金属、橡胶、塑胶等部件
护,可替代2219/3m244,完全抗硝基.特别适合于手面/电视机塑胶/五金壳喷涂/烤漆过程中使用.

颜 色： 黄色

运输及储存：

半产品在搬运、贮存时应保质竖放，并避免出现挤压胶面现象；

产品应保持原包装并储存在阴凉干燥的环境下，避免阳光照射、冷冻和高温；在温度20°C～30°C，湿度50%～70
质期为6个月

使用注意事项：被粘表面应清洁、干燥、无油脂或其他污染

其 它： 符合欧盟rohs指令的要求

：

本产品的性能指标是根据国标检测的结果，在实际使用中，因使用环境、基材、方法等不同，产品所表现出的
出现各种差异，请务必在试用合格后再做大批量使用。

.....

产品信息

类别：	高温和纸胶带	**型号:lj01#**
胶带组成：	离型剂：表面活性剂　　基 材：和纸　　胶粘剂：丙烯酸压敏胶粘剂	

性能指标：

指 标	单 位	标 准	检测
总厚度	μm	80±5	gb/t 712
初粘性（滚球法）	钢球号	10#	gb/t 485
180°剥离强度（对不锈钢板）	kn/m n/25mm	≥0.12 ≥3.0	gb/t 279
持粘性（对不锈钢板）	h	≥3	gb/t 485
拉伸强度	kn/m n/cm	≥2.0 ≥20	gb/t 775
抗水性和抗溶剂性	/	良好	
户外使用时间	天	14天	
耐温性	150度/h	1h	

特 性： 具有抗水性、耐溶剂性、快速粘贴、容易剥离、手撕易断、书写方便等特性；

用 途：
适用于电子、家俬、办公家具、木器、乐器、运动器材、建筑装璜、室内、外涂装、金属、橡胶、塑胶等部件
护,可替代2214/2219/3m244.

颜 色： 黄色

运输及储存：

半产品在搬运、贮存时应保质竖放，并避免出现挤压胶面现象；
产品应保持原包装并储存在阴凉干燥的环境下，避免阳光照射、冷冻和高温；在温度20°C～30°C，湿度50%～70
质期为6个月

使用注意事项：被粘表面应清洁、干燥、无油脂或其他污染

其 它： 符合欧盟rohs指令的要求

本产品的性能指标是根据国标检测的结果，在实际使用中，因使用环境、基材、方法等不同，产品所表现出的
出现各种差异，请务必在试用合格后再做大批量使用。

.....
.....

产 品 信 息

类 别：	高温和纸胶带	**型 号:hlj01#**
胶带组成：	离型剂：表面活性剂　基 材：和纸　胶粘剂：丙烯酸压敏胶粘剂	

性能指标：

指 标	单 位	标 准	检测
总厚度	μm	80±5	gb/t 712
初粘性（滚球法）	钢球号	10#	gb/t 485
180°剥离强度（对不锈钢板）	kn/m n/25mm	≥0.12 ≥3.0	gb/t 279
持粘性（对不锈钢板）	h	≥3	gb/t 485
拉伸强度	kn/m n/cm	≥2.0 ≥25	gb/t 775
抗水性和抗溶剂性	/	良好	

户外使用时间	天	30天	
耐温性	180度/h	2h	

特 性： 具有抗水性、耐溶剂性、快速粘贴、容易剥离、手撕易断、书写方便等特性；

用 途：
适用于电子、家俬、办公家具、木器、乐器、运动器材、建筑装璜、室内、外涂装、金属、橡胶、塑胶等部件
护,可替代2216/3m244.

颜 色： 黄色

运输及储存：
半产品在搬运、贮存时应保质竖放，并避免出现挤压胶面现象；
产品应保持原包装并储存在阴凉干燥的环境下，避免阳光照射、冷冻和高温；在温度20°C～30°C，湿度50%～70
质期为6个月

使用注意事项：被粘表面应清洁、干燥、无油脂或其他污染

其 它： 符合欧盟rohs指令的要求

注：
本产品的性能指标是根据国标检测的结果，在实际使用中，因使用环境、基材、方法等不同，产品所表现出的
出现各种差异，请务必在试用合格后再做大批量使用。