

聚乙烯醇BP-05现货销售 低粘度的

产品名称	聚乙烯醇BP-05现货销售 低粘度的
公司名称	上海凯杜实业发展有限公司
价格	17.50/千克
规格参数	品牌:长春化工 型号:BP-05
公司地址	上海市嘉定区华亭镇浏翔公路6899号1幢J1462室 (注册地址)
联系电话	13681676923 18964054537

产品详情

一 产品描述 长春化工聚乙烯醇BP-05，相当于大陆产的聚乙烯醇0588，也就是088-05。聚乙烯醇BP-05是石油乙烯法生产的，粘度稳定，溶液透明度高，泡沫少。20公斤就可以发货，另外有样品零售。

二 产品用途

长线维纱上浆剂，PVAC,铜版纸涂布剂，再湿接着剂，锌版印刷感光膜等。欢迎来电咨询！

三 产品参数	项目	单位	粘度	
Mpas	5-6 醇解度	Mol%	86-89 挥发物	%
5 灰份	%	0.5 PH值		
5-7				

而且带托盘的。每包是20公斤的，牛皮纸包

六 溶解方法 长春化工聚乙烯醇是10目的小颗粒，溶解的时候一定要注意，操作不好很容易抱团。下面介绍一下溶解方法：1 将计量用水加入溶解槽，水温为常温或者30度以下，开始不宜用热水。若使用蒸气直接吹入的方法加热，因有冷凝水生成，应适当减少加水量。2 先启动搅拌，然后缓慢加入PVA(切记切记先加入PVA在启动搅拌或不搅拌，容易导致PVA沉底、抱团)。加料完毕后确认颗粒已完全分散膨润(约10-30分钟)再开始升温溶解。3 完全醇解型PVA需升温到90-95度以上，约1-1.5小时可完全溶解。中等醇解型PVA升温80-90度以上，约1小时可完全溶解。部分醇解型PVA升温至65度，约1小时可完全溶解。保温后溶液滤去杂质即可备用。完全醇解指BF系列。部分醇解指BP系列。