

HY-605高强无收缩抢修砂浆

产品名称	HY-605高强无收缩抢修砂浆
公司名称	涞水县海岩兴业混凝土外加剂加工有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:海岩兴业 型号:HY
公司地址	河北省保定市来水县永阳镇从西村
联系电话	13661000154

产品详情

HY-605高强无收缩抢修砂浆

高强无收缩抢修砂浆是一种含硅95%以上的天然骨料和进口增效剂等合成砂浆，具有超早强、高流动度、良好粘结性能及韧度、无收缩、耐久性能好等特性干硬性砂浆。不含氯化物，对钢筋无锈蚀作用。在高温、高湿度条件下，在推荐的稠度下搅拌和放置时，也能保护优异的工作性能，且完工后表面光滑平整，克服了传统砂浆所产生的不平整、易开裂剥落起粉等缺点，用于机场、道路抢修、路面修补、地坪面抢修等

特性与优点：超高的早期强度、良好的施工性能、较长的工作时间、经济性、密实、无收缩、无锈蚀、不含金属骨料、施工方便、不含氯化物等。如下介绍：

- 1、微膨胀功能：确保浆料与灌浆部位的牢固粘结，使载荷功能有效地传递到基础。
- 2、良好的和易性：具有较好的干拌性，以及很好的粘聚力，不分层离析，不泌水。
- 3、早期强度高：2小时抗压强度大于25MPa。
- 4、高强度：28天抗压强度 70MPa，后期强度高且不倒缩。
- 5、低负温施工：在低温、负温下强度仍有较大增长，有效地解决了冬季施工等问题。

性能指标：

--	--	--	--

序号	试验项目		-----	检验结果
1	抗压强度 (MPa)	2h	20	27.8
		28d	50	73.4
2	抗折强度	1d	5	8.5

以上技术指标均在标准温度和湿度的情况下测得。

使用方法：

- 1、表基面处理：表面要清除粉尘、油污和其它污垢等不利于粘结的物质，基面应用清水湿润至饱和，但施工时不应留有明水。
- 2、高强无收缩抢修砂浆按粉料：水=1：0.12~0.15（重量比）配制。应先将水加入搅拌桶内，然后逐渐加入称量好的粉料，边投料边用电动搅拌枪进行搅拌，直至粉料全部加完，再继续搅拌2~3分钟，使浆料均匀。

注意事项：

- 1、高强无收缩抢修砂浆在现场拌合时，不得添加其他材料，以免影响产品质量。
- 2、采用强制机械搅拌有助于发挥产品的最佳性能。若人工搅拌，必须严格控制用水量，并保证拌合均匀，以免对产品质量造成不良影响。
- 3、施工厚度大于5cm效果最佳。
- 4、拌合好的浆料应在30分钟之内用完，产品初凝后不得使用。
- 5、产品储存环境须保持干燥。

保质期：产品的有效储存期为2个月，超过储存期的产品须经检验合格后方可使用。