

高强无收缩灌浆料

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 高强无收缩灌浆料 |
| 公司名称 | 涞水县海岩兴业混凝土外加剂加工有限公司 |
| 价格 | 1.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:海岩兴业 型号:HY |
| 公司地址 | 河北省保定市来水县永阳镇从西村 |
| 联系电话 | 13661000154 |

产品详情

高强无收缩灌浆料（I、II、III、IV、V型）

以水泥为基材，适量加入天然高强度骨料、混凝土外加剂等组成的干混材料，加水拌合后具有高流动性、早强、高强、微膨胀等特性。广泛用于设备基础的二次灌浆，钢结构柱基础灌浆，轨道基础等小缝隙粘结灌浆，地铁、隧道、地下工程逆做法施工缝嵌固，地脚螺栓锚固，混凝土梁、柱、板、墙的加固修补灌浆，普通混凝土难以浇注的不规则死角、边角及混凝土空洞补罐修复；地基加固灌浆等。产品分为I、II、III、IV、V型，

使用方法及储存：施工温度为-5~35℃，水料比13-15%；灌注厚度大于150mm可加入10mm粒径的石子。灌注前，基面需清理干净，并提前预湿。搅拌宜采用机械搅拌，时间2~3分钟；灌注后12小时浇水养护或用湿草袋覆盖养护7~14天；每一立方约需2吨干料。

采用内衬塑料袋，外复合袋包装。每袋净重25-50公斤，有效期为三个月。超过有效期经检

验合格后仍可使用。执行标准：GB50448—2008

| 检测项目 | 灌浆料型号 | | | | |
|------|-------|-----|------|-----|----|
| | I型 | II型 | III型 | IV型 | V型 |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|-------|--------|-----|-----|----|-------|
| 抗压强度 (MPa) | 1天 | 10 | 22 | 25 | 30 | 40 |
| | 3天 | 30 | 40 | 45 | 50 | 70 |
| | 28天 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 凝结时间 | 初凝 | 120min | | | | |
| | 终凝 | 24h | | | | |
| 粘结力 (MPa) | 圆钢 | 3.0 | 4.0 | | | |
| 1天竖向膨胀率 (%) | | 0.02 | | | | |
| 水料比 (%) | | 12-15 | | | | 11-13 |
| 流动度(mm) | 初始 | 240 | 270 | 300 | | |
| | 30min | 220 | 250 | 270 | | |