## 混凝土界面剂(I、II型)

| 产品名称 | 混凝土界面剂(I、II型)       |
|------|---------------------|
| 公司名称 | 涞水县海岩兴业混凝土外加剂加工有限公司 |
| 价格   | 1.00/吨              |
| 规格参数 | 品牌:海岩兴业<br>型号:HY    |
| 公司地址 | 河北省保定市来水县永阳镇从西村     |
| 联系电话 | 13661000154         |

## 产品详情

混凝土界面剂(I、II型)

本品是一种聚合物改性水泥砂浆,能够增强对基层的粘结力,具有良好的耐水、而湿热、抗冻融性能、避免了抹灰层空鼓、起壳的现象,从而代替人工凿毛处理,省时省力。主要用于混凝土基层抹灰的界面处理和大型砌块的表面处理。本品I型为粉剂,II型为液体。

执行标准:JC/T 907-2002

使用方法及储存:基面及环境的温度不应低于+5 ,下雨天切勿施工。基面应该干净、不松动、无灰尘,油脂、青苔、地毯胶等应清除掉,松动及开裂部位应事先凿除并修补好。搅拌用水量0.25~0.30 ,机械搅拌2~3分钟,静置5~10分钟,即可使用,将界面剂用抹灰刀涂抹在混凝土基层面上,厚度约(1.5~2.0)mm。即可进行下一道工序施工。参考用量:(1.5~2.5)kg/m2,本产品用复合袋包装,25公斤/袋。保质期为6个月。

## 主要技术参数:

检测项目 性能指标

|型 ||型

| 剪切粘结强度MPa | 7d   |             | 1.0 | 0.7 |
|-----------|------|-------------|-----|-----|
|           | 14d  |             | 1.5 | 1.0 |
| 拉伸粘结强度MPa | 未处理  | 7d          | 0.4 | 0.3 |
|           |      | 14d         | 0.6 | 0.5 |
|           | 浸水处理 |             | 0.5 | 0.3 |
| 热处理       |      |             |     |     |
| 冻融循环处理    |      |             |     |     |
|           | 硐    | <b>找</b> 处理 |     |     |

注:I性产品的晾置时间,根据工程需要由供需双方确定。

10

晾置时间 min