

cccw水泥基渗透结晶防水涂料

产品名称	cccw水泥基渗透结晶防水涂料
公司名称	涞水县海岩兴业混凝土外加剂加工有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:海岩兴业 型号:HY
公司地址	河北省保定市来水县永阳镇从西村
联系电话	13661000154

产品详情

cccw水泥基渗透结晶防水涂料

本品由优质水泥、石英砂、硅灰、活性渗透物质、减水剂、塑化剂及胶粉等组成，外观为深灰色粉体。其特点是可以渗透到混凝土内部10mm深度，形成结晶，堵塞毛细孔道，成倍提高抗渗能力。施工简单、适用面广。在迎水面和背水面都可施工，也可在潮湿基面施工；有透气功能，耐老化性能好；具有自动修复裂缝和缺陷的能力，防水效果持久；防止基体混凝土受化学物质、盐水、污水及其它有害物质的侵蚀。适用于地下室、水池、厨卫间防水，执行标准：GB18445-2012。

使用方法及储存：

先除去混凝土基面上的反碱、尘土、油漆、表面疏松层及其它缺陷，表面要稍粗糙；湿润混凝土表面：用干净的彻底湿润混凝土表面使之浸透，保证晶体形成；搅拌用水量0.35（批荡施工），0.6（喷涂施工）；用刮板刮涂或专用喷涂设备均可，涂层分两次施工，第一次涂层基本硬化后，做第二次涂层，每平方米参考用量：1.2-1.3公斤，厚度0.8~1.2mm；涂层需充分养护，涂刷后应及时用潮湿的粗麻布覆盖，保证涂层湿润。涂层硬化后，可采用喷雾养护，并用粗布覆盖，养护不少于3小时。雨天、烈日下、气温在5度以下不宜施工。

粉剂分袋装和桶装两种，袋装为复合编织袋，25公斤/袋，干燥保存；桶装为25公斤/桶，避光保存。保质期6个月。

主要技术参数：

检测项目		性能指标
外观		均匀、无结块
含水率 (%)		1.5
细度, 0.63mm筛余 (%)		5
氯离子含量 (%)		0.10
施工性	加水搅拌后	刮涂无障碍
	20min	刮涂无障碍
抗折强度 (Mpa), 28d		2.8
抗压强度 (Mpa), 28d		15.0
湿基面粘结强度 (Mpa), 28d		1.0
砂浆抗渗性能 (28d)	带涂层砂浆的抗渗压力 (Mpa)	报告实测值
	抗渗压力比 (带涂层) (%)	250
	去除涂层砂浆的抗渗压力 (Mpa)	报告实测值
	抗渗压力比 (去除涂层), (%)	175

混凝土抗渗性能 (25d)	带涂层混凝土的抗渗压力 (Mpa)	报告实测值
	抗渗压力比 (带涂层) (%)	250
	去除涂层混凝土的抗渗压力 (Mpa)	报告实测值
	抗渗压力比 (去除涂层) (%)	175
	带涂层混凝土的第二次抗渗压力 (Mpa) (56d)	0.8

注：基准砂浆和基准混凝土25d抗渗压力应为 0.4 ± 0.1 ，并在产品质量检验报告中列出。