

天然鳞片石墨粉

产品名称	天然鳞片石墨粉
公司名称	青岛海达石墨有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海鲸 型号:-185
公司地址	青岛平度市田庄镇刘戈庄村
联系电话	0532-80819787 15666797065

产品详情

品种：高纯石墨、高碳石墨、中碳石墨

规格：粒度45 μm-500 μm（325目-35目）含碳量85-99.9%

性能：鳞片结晶完整，理化性能优异，具有良好的耐高温性，自润滑性、热电传导性、抗热震性、耐腐蚀性等性能

用途：

广泛应用于冶金工业的高级耐火材料和涂料，轻工业的铅笔芯，电器工业电刷，电池工业的电极，化肥工业的催化剂。鳞片石墨经过深加工，可生产出石墨乳、石墨纸、石墨密封材料等多种石墨制品，成为各工业部门的重要非金属矿物原料。

相关品种：微粉石墨、石墨纸、球形石墨、金刚石用石墨碳源原料、碱性电池粉

包装：小袋（牛皮纸袋）、吨袋、子母带（防水防潮）

样品：免费，邮费自付

主要指标：

高纯石墨 High purity Graphite			
产品牌号	固定碳	水分	筛余量%

Brand No	Fixed carbon	Moisture	screen residue
	(%)min	(%)max	
LC500-99.9			
LC300-99.9			80.0
LC180-99.9			
LC(-)150-99.9	99.9	0.3	
LC(-)75-99.9			20.0
LC(-)45-99.9			

高碳石墨

High Carbon Graphite

产品牌号	固定碳	挥发分	水分	筛余量%
Brand No	Fixed carbon	Volatile	Moisture	Screen residue
	(%)min	(%)max	(%)max	
LG500-99				
LG300-99				
LG180-99				75.0

LG150-99				
LG100-99	99	1	0.5	
LG(-)150-99				
LG(-)100-99				
LG(-)75-99				20.0
LG(-)45-99				
LG500-98				
LG300-98				
LG180-98				75.0
LG150-98				
LG100-98	98	1		
LG(-)150-98				
LG(-)100-98				20.0
LG(-)75-98				
LG(-)45-98				
LG500-97				
LG300-97				

LG180-97				75.0
LG150-97				
LG100-97	97	1.2		
LG(-)150-97				
LG(-)100-97				20.0
LG(-)75-97				
LG(-)45-97				
LG500-96				
LG300-96				
LG180-96				75.0
LG150-96	96	1.2	0.5	
LG100-96				
LG(-)150-96				
LG(-)100-96				20.0
LG(-)75-96				
LG(-)45-96				
LG500-95				

LG300-95				
LG180-95				75.0
LG150-95				
LG100-95	95	1.2	0.5	
LG(-)150-95				
LG(-)100-95				20.0
LG(-)75-95				
LG(-)45-95				
LG500-94				
LG300-94				
LG180-94				75.0
LG150-94				
LG100-94	94	1.2	0.5	
LG(-)150-94				
LG(-)100-94				20.0
LG(-)75-94				
LG(-)45-94				

中碳石墨

Medium Carbon Graphite

产品牌号	固定碳	挥发分	水分	筛余量%
Brand No	Fixed carbon	Volatile	Moisture	Screen residue
	(%)min	(%)max	(%)max	
LZ180-93				
LZ150-93				75.0
LZ100-93				
LZ(-)150-93	93	1.5	0.5	
LZ(-)100-93				
LZ(-)75-93				20.0
LZ(-)45-93				
LZ180-92				
LZ150-92				75.0
LZ100-92				
LZ(-)150-92	92	1.5	0.5	
LZ(-)100-92				

LZ(-)75-92				20.0
LZ(-)45-92				
LZ180-91				
LZ150-91				75.0
LZ100-91				
LZ(-)150-91	91	1.5	0.5	
LZ(-)100-91				
LZ(-)75-91				20.0
LZ(-)45-91				
LZ180-90				
LZ150-90				75.0
LZ100-90				
LZ(-)150-90	90	2	0.5	
LZ(-)100-90				
LZ(-)75-90				20.0
LZ(-)45-90				
LZ(-)150-89				

LZ(-)100-89				
LZ(-)75-89	89	2	0.5	20.0
LZ(-)45-89				
LZ(-)38-89				
LZ(-)150-88				
LZ(-)100-88	88	2	0.5	20.0
LZ(-)75-88				
LZ(-)45-88				
LZ(-)38-88				
LZ(-)150-87				
LZ(-)100-87				
LZ(-)75-87	87	2.5	0.5	20.0
LZ(-)45-87				
LZ(-)150-86				
LZ(-)100-86				
LZ(-)75-86	86	2.5	0.5	20.0
LZ(-)45-86				

LZ(-)150-85				
LZ(-)100-85				
LZ(-)75-85	85	2.5	0.5	20.0
LZ(-)45-85				
LZ(-)150-83				
LZ(-)100-83				
LZ(-)75-83	83	3	0.5	20.0
LZ(-)45-83				
LZ(-)150-80				
LZ(-)100-80				
LZ(-)75-80	80	3	0.5	20.0
LZ(-)45-80				