

模压商标热转印商标硅胶

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 模压商标热转印商标硅胶 |
| 公司名称 | 广州鑫厚化工科技有限公司 |
| 价格 | 80.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:鑫厚化学 型号:2815 粘度:120000CS |
| 公司地址 | yetianbao@163.com |
| 联系电话 | 86-02082175877 13528805001 |

产品详情

商标热转印操作方法

一，材料

- 1, 硅胶
- 2, 热溶胶膜
- 3, 商标开口铜模

二，操作步骤

- 1, 将硅胶按照10:1调配好，调匀，再按8-10%加入色膏，调匀,刮在铜模上，一定要刮满。（注，硅胶不需要先烤干）
- 2, 将刮好硅胶的铜模压在热溶胶膜上。（铜模上模温度125度，下模不要有温度，压9分钟即可。）如模具温度太高和时间不够会分层。
- 3, 待冷却后把热溶胶纸拿掉，即可转印到布料上。（转印的温度是：150度左右，正烫10秒，反烫5秒）

三，包装运输

硅胶：A胶为20kg/桶，B胶为2kg/瓶；

热熔胶膜的尺寸：48*64cm。